

Altos Sólidos Tecnología Catalizado al Ácido.

Fondos catalizados de colores para maderas, MDF y MDP.



Descripción.

Productos de 2 componentes, cuya mezcla por volumen es de 20 partes del componente A y 1 parte del componente B (catalizador) produce al aplicarse un recubrimiento de incomparable poder de relleno, rápido secamiento, lijado fácil y buena adherencia. Nueva fórmula con muy bajo olor y alto cubrimiento.

Colores disponibles.

Código	Color
84040	Rojo
84050	Café
84090	Blanco

Especificaciones técnicas.

Composición química:	Resinas alquídicas y urea formaldehído, pigmentos, extendedores, aditivos y solventes
Contenido de sólidos:	37-40%
Peso galón Kg/gl:	3.8 - 3.9
Viscosidad a 25°C:	13 - 15 seg Copa Ford N° 4
Tiempos de secado a 25°C:	5 minutos libre de polvo 15 minutos secado al tacto 1 hora para lijar
Vida útil de la mezcla a 25°C:	8 horas
Porcentaje de formol libre:	menor a 0.3 %
Número de capas:	2 manos cruzadas
Intervalo entre capas:	1 - 2 horas como máximo
Limpieza de equipos:	Thinner Laca
Presentación:	Componente A (canecas - galones y litros) Componente B (DC-027) 200 y 50 cm ³
Método de aplicación:	Pistola convencional o de gravedad

84040 - 84050 - 84090

Uso.

Como fondo para cubrir y sellar los poros en madera y aglomerados, especialmente en MDF y MDP que requieran acabados con colores planos o efectos madereados, comúnmente utilizado en anaqueles, puertas y mobiliario de cocina.

Beneficios.

- Tiempos de proceso cortos.
- No requiere tiempo de inducción.
- Aplicación directa (no requiere dilución).
- Muy bajo olor con respecto a productos similares.
- Muy buena relación costo/beneficio.
- Facilidad en el lijado, se puede usar papel lija desde 280 hasta 360.
- Gran poder de relleno y cubrimiento.
- Muy buena compatibilidad con los tableros.
- Ideal para trabajos de repintado.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.



Aplicación.

- La superficie debe estar limpia, seca y libre de polvo. Es necesario un lijado previo a la aplicación del fondo.
- Homogenice muy bien el producto, con una espátula limpia.
- No requiere tiempo de inducción
- Mezcle el producto con el **DC-027** en la dosificación recomendada (20:1), de la exactitud y uniformidad de la mezcla dependen las propiedades definitivas del acabado.
- Prepare solo la cantidad a consumir en la jornada de trabajo
- No necesita diluyente
- La aplicación debe realizarse a temperatura entre 10°C y 40°C con una humedad relativa hasta 85% para evitar retrasos en el secamiento.
- Si se aplica sobre madera resinosa usar **PRIMER** para evitar el sangrado, si el fondo es el blanco.

Limitaciones.

- Solo para interiores.

Precauciones.

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- Aplique con ventilación adecuada y use el equipo de protección como mascarilla con filtros, guantes y gafas.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.
- Colocar sobre pallets o en perchas.
- Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen la gelación del producto.

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son **(04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470**. Email: serviciocliente@unidas.com.ec