

Línea Automotriz 2021-2022

Barniz Advance 8 a 1

Barniz Bi Componente

Sistemas Bicapas y Tricapas

Descripción:

Es un barniz de dos componentes y gran calidad, puede ser utilizado sobre todos los colores, bicapas y tricapas ofreciendo un acabado duradero, profundidad en el brillo y resistencia del color a la exposición solar.



Características

- El barniz Bi Componente Advance PU-10429B/ PU-10430B con alto brillo es un transparente que ofrece las características del acabado original de fábrica.
- Óptima resistencia a la agresión química.
- Protegido con filtros ultravioletas de altísima calidad prolongando así la vida del acabado en su vehículo.
- Supera la resistencia de los acabados tradicionales que existen en el mercado.
- Presentación: caja de 6 litros (1 litro)
- VOC: 505 g/l
- Porcentaje de Sólidos: 35%

Dilución

Al 10%. Viscosidad de aplicación es de 15 a 16 segundos a 25°C Copa Ford # 4.

Advertencia: El uso inadecuado del tipo solvente podría hacer que se pierda la dureza de la película, adherencia, resistencia a los solventes y/o combustibles, rayado, intemperie, falta de secado o curado, etc., sin que esto signifique que el producto ha presentado falla alguna por calidad.

PU-10429: Barniz Advance Clima Cálido

PU-10430: Barniz Advance Clima Frío

Relación Mezcla

Barniz:	PU-10429/ PU-10430 8 partes
Endurecedor/Catalizador:	PU-550: 1 parte
Thinner:	PU-3BB/PU-5BB o PU-6BB: 10%
Vida Útil del Producto Catalizado:	3 horas
Precauciones en el Uso:	PU-10429 para temperaturas entre 25°C y 35°C PU-10430 para temperaturas entre 14°C y 25°C

Composición Básica

Resinas acrílicas poliuretánicas. Solventes aromáticos, acetato de butilo y ésteres.



Línea Automotriz 2021-2022

Aplicación

- Aplicar 2 manos húmedas. Permitiendo el oreo de 5 a 10 minutos entre capas.
- Si utiliza una pistola de succión se recomienda boquilla de 1.8 mm.
- Si utiliza una pistola de gravedad se recomienda una boquilla de 1.4 mm.
- La presión de aire requerida para estas dos pistolas será de acuerdo a las especificaciones de las mismas.
- Numero de manos: 2 a 3
- Intervalo entre manos: 5 a 10 minutos / 15 a 20 minutos antes del acabado.

Secado

- Libre de polvo: 4 minutos
- Tacto: 20 minutos
- Manipuleo: 4 horas
- Secado total al aire: a 20°C: 72 horas
- Secado en cámara u horno: 30 minutos a 60°C

Pulido

- No necesita
- Si fuera necesario después de 72 horas.
- Utilice productos específicos para sistemas Poliuretanos.

NOTA:

Luego de la última mano espere 10 minutos antes de hornear el vehículo.



NU 1263

ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Conservarse en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
[Facebook.com/PinturasUnidas](https://www.facebook.com/PinturasUnidas)