

# Línea Automotriz 2021-2022

## Batepiedra Poliuretano

### Sistema Ultra High Solids

Recubrimiento de Alta Textura



#### Descripción:

El Batepiedra Poliuretano Titanium es un recubrimiento de alta textura para la protección de baldes, cajones, pailas o los chasis de vehículos 4x2, 4x4 o camiones.

**PU-9098 / PU-098**

#### Usos

- Debe ser aplicado sobre pintura original de fábrica, Fondos de Cataforesis, Epóxicos, Wash Primer, Fondos de Poliuretano o CoaltarEpoxi.
- Puede ser recubierto con Barniz TITANIUM, Barniz ADVANCE o Barniz Platinum.
- La característica del Batepiedra Poliuretano Titanium es tener una película dura y resistente con excelente flexibilidad, evitando así la acción abrasiva del agua y de las piedras o gravillas.
- El PU-9098A reduce el sonido o ruido externo del carretero y caminos vecinales.

#### Relación Mezcla

<b>Batepiedra PUR:</b>	PU-9098A (8 partes)
<b>Endurecedor:</b>	PU-098C (1 parte)
<b>Diluyente:</b>	No requiere
<b>Método de Aplicación:</b>	Pistola de textura

**Nota: En caso de necesitar debido a su equipo diluir máximo un 5 % del volumen preparado con Diluyente PU-5B o 3B.**



**Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.**



# Línea Automotriz 2021-2022

## Método de Aplicación

Luego de catalizado aplique el Batepiedra Poliuretano Titanium PU-9098A.

**Vehículos Nuevos:** Balde – Cajón o Pailas: Recubra con dos manos cruzadas de Batepiedra Poliuretano Titanium para lograr el efecto texturado con intervalos de 20 minutos por mano, espere 1 hora para el manipuleo.

**Clima extremo  
Máxima protección  
evita la corrosión:** Proteja con Brea Epóxica PU-7800A aplique una mano con un espesor de 150 micras, esperar de 4 a 6 horas antes de aplicar el Batepiedra Poliuretano Titanium PU-9098A.

**Chasis:** Aplique 2 o 3 manos de recubrimiento Batepiedra sobre la Brea Epóxica de Unidas PU-7800A.

**Sobre Metal  
Desnudo:** Recubra la superficie con Primarios Epóxicos / Brea Epóxica / Wash Primer PU-400A / Primer PU-658B y luego aplique 2 manos de Batepiedra Poliuretano Titanium PU-9098A.

**Para el repintado  
de vehículo:** Elimine el óxido con SandBlasting o cualquier método de lijado mecánico, aplique el 490B solución fosfatizante diluido con agua (1 parte de 490 y 1 parte de agua), permita que actúe 10 minutos y lave la superficie, desengrase; utilice el método de los dos trapos.

Aplique Primarios Epóxicos, Brea Epóxica, Wash Primer, PU-658A. Recubra con dos y hasta cuatro manos cruzadas de Batepiedra Poliuretano Titanium PU-9098A.

## Aplicación con Pistola Airless

1. De 2 a 4 manos sobre la superficie
2. Aplique el producto con una presión de 40 a 60 PSI. a una distancia de 15 a 20 cm.
3. Puede recubrir el PU-9098 con Barniz poliuretano, colores sólidos, luego de 2 horas de aplicado.
4. Puede recubrir con Sintético Plus dentro de las primeras 2 horas, una vez seco, reactive las zona con atomización de solvente o catalice el Sintético Plus en proporción de 8 con 1 parte de Catalizador PU-550E y diluido 25% con PU-3B clima frio o PU-5B clima cálido.

## Secado

- Libre de polvo: 7 minutos
- Manipuleo: 1 hora



**ATENCIÓN**  
Irrita la vista y el tracto respiratorio.  
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.  
Noctivo para los organismos acuáticos.

Conservarse en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

## Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec) o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

**Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.**



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas  
[Facebook.com/PinturasUnidas](https://www.facebook.com/PinturasUnidas)

**Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.**