Barniz Durakrom

Sistema High Solids.
Clear Poliuretano de dos componentes.

K5.

Descripción.

Producto elaborado con la tecnología más avanzada en el sector automotriz para ofrecer excelente brillo, durabilidad y retencion del color. El producto ha sido diseñado para trabajar en condiciones variables de temperatura y humedad acorde a las condiciones climaticas del país.

Usos.

Para brindar un recubrimiento de protección y vistosidad en el repintado y retoques de vehículos en general. Puede utilizarse en cualquier sistema poliuretano y bases poliéster proporcionando un acabado terso y duradero.

Proporciona un acabado de alto brillo, extrema resistencia al rayado y resistencia a radiación UV.

Información Técnica.

Tipo de Resina:	Acrílicas hidroxiladas.
Contenido Sólidos:	50+-2 %.
Peso específico:	3.9 - 4.0 kls / gl.
Viscosidad a 25 ºC:	100-110 seg copa Ford 4.
Relación Mezcla:	2 partes K5 + 1 parte K5 Hardener (costa). 2 partes K5S 1 parte K5S Hardener (sierra).
Dilución:	20-30 %
Secado libre polvo:	6 -8 minutos.
Secado libre huella:	2 – 3 horas.
Método de aplicación:	Pistola Airless.
Diluyente para aplicación:	THI-K5
Presentación:	Litro.
Recomendaciones Catalizador:	Mantener bien cerrado el envase K5 Hardener temperatura 26 -35°C K5S Hardener temperatura 13 -17°C

Aplicación.

- Se puede aplicar 2- 3 manos dobles con intervalos de 10 minutos entre capas.
- Si emplea pistola de succion utilizar boquilla de 1.8 mm y si es de gravedad usar boquilla de 1.3 o 1.4 mm.

Precauciones

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si el contacto es con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado.
- Mantener el envase alejado del fuego.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.

ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Nocivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Precauciones en el Uso *Mantener bien cerrado el envase.*

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.