

Base Poliéster Advance

Color Bicapa / Tricapa / Tetracapa

Perlados - Metalizados

Descripción:

Unithane PU-ID850A ha sido diseñado para ser aplicado sobre primarios de dos componentes, para retoques y repintado total de vehículos. Combinada en la proporción correcta con los tintes BA o TP se puede lograr las tonalidades más exigentes del mercado automotor. Ideal para optimizar acabados de efecto perlado y metalizado.



PU - ID850A

Aplicación

- De 2 o 3 manos húmedas, permitiendo el oreo de 5 a 10 minutos entre capas. Aplique el producto a 40 o 50 PSI utilizando una pistola de succión con boquilla de 1.6 mm o 1.8 mm y de pistola de gravedad de 1.4 mm, la presión del aire debe ser de 50 – 55 PSI.
- Luego de la última mano de poliéster, permita 15 a 20 minutos de secado antes de aplicar el Barniz de acabado.
- No permita que el producto aplicado permanezca más de 45 minutos sin aplicar el barniz de acabado. Si esto sucede deberá aplicar una mano adicional de color para activar la superficie y garantizar la adherencia del barniz.



Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Información Técnica - Preparación de Color Sistemas bi/tri/tetracapa

RELACIÓN MEZCLA	
Colores Sólidos:	1 parte de PU-ID850A + 1 parte de BA Colores sólidos.
Perlados:	65 a 70% PU-ID850A + 35 a 30% de BA Perlas
Metalizados Concentrados:	70% PU-ID850A + 30% de BA Aluminos
Metalizados:	50% PU-ID850A + 50% de BA Metalizados
DILUCIÓN	
Base Poliéster:	PU-ID850A (1 parte)
Thinner:	- PU-3B Clima Frío (1 parte) - PU-6B Clima Cálido (1 parte)



NU 1263

ATENCIÓN

Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.