

# Línea Automotriz 2021-2022

## Base Poliuretano Advance 8 a 1

### Bi Componente

Resina para colores sólidos

#### Descripción:

Resina de poliuretano Advance es un producto de dos componentes de sólidos medios que brinda un excelente acabado, excelente brillo y garantiza la retención del color a la exposición solar.



**PU-CC650**

#### Uso

- Se utiliza como base o resina para preparar los diferentes colores del parque automotor utilizando los tintes BA de Pinturas Unidas, basado en el sistema de colores sólidos, para la preparación de colores de efecto recomendamos la utilización de nuestra resina de poliéster PU-ID850.
- La resina PU-CC650 proporciona un excelente brillo, retención de color y resistencia química.

#### Precauciones

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si el contacto es con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado.
- Mantener el envase alejado del fuego.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.

#### Información Técnica

<b>Tipo de Resina:</b>	Resina acrílica hidroxilada
<b>Contenido de Sólidos:</b>	40 +- 2%
<b>Peso Específico:</b>	3.6 - 3.65 kilos/galón
<b>Viscosidad a 25°C:</b>	50- 55 segundos Copa Ford #4
<b>Relación de Mezcla:</b>	4 partes PU-CC650 + 4 partes tinte BA + 1 parte PU-550
<b>Secado libre polvo a 25°C:</b>	6 - 8 minutos
<b>Secado libre huella a 25°C:</b>	2 - 3 horas
<b>Secado en cámara/horno:</b>	30 minutos a 60°C
<b>Método de Aplicación:</b>	Pistola airless
<b>Diluyente para aplicación:</b>	PU-6B / PU-3B
<b>Dilución para aplicación:</b>	25 - 30%
<b>Presentación:</b>	Galón
<b>Precauciones en el uso:</b>	Mantener bien cerrado el envase

#### Preparación de la Superficie

- La carrocería debe estar previamente fondeada con FONDO TITANIUM.
- Lijar usando lija número 360 o 400.
- Aplicar la pintura con el color seleccionado.
- Esperar 48 horas para pulir.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas  
Facebook.com/PinturasUnidas

# Línea Automotriz 2021-2022



## Aplicación

- Se puede aplicar 2 manos dobles con intervalos de 10 minutos.
- Aplique el producto a 40-50 PSI con pistola convencional, pistola de succión usar boquilla de 1.8 mm, pistola de gravedad 1.4mm, la presión para estas pistolas será acorde a las especificaciones de las mismas.



NU 1263

**ATENCIÓN**  
Irrita la vista y el tracto respiratorio.  
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.  
Noctivo para los organismos acuáticos.

Conservarse en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

## Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec) o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

**Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.**

**Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.**

