

Línea Automotriz 2021-2022

Batepiedra Poliuretano

Sistema Ultra High Solids

Recubrimiento de Alta Textura



Descripción:

El Batepiedra Poliuretano Titanium es un recubrimiento de alta textura para la protección de baldes, cajones, pailas o los chasis de vehículos 4x2, 4x4 o camiones.

PU-9098 / PU-098

Usos

- Debe ser aplicado sobre pintura original de fábrica, Fondos de Cataforesis, Epóxicos, Wash Primer, Fondos de Poliuretano o CoaltarEpoxi.
- Puede ser recubierto con Barniz TITANIUM, Barniz ADVANCE o Barniz Platinum.
- La característica del Batepiedra Poliuretano Titanium es tener una película dura y resistente con excelente flexibilidad, evitando así la acción abrasiva del agua y de las piedras o gravillas.
- El PU-9098A reduce el sonido o ruido externo del carretero y caminos vecinales.

Relación Mezcla

Batepiedra PUR:	PU-9098A (8 partes)
Endurecedor:	PU-098C (1 parte)
Diluyente:	No requiere
Método de Aplicación:	Pistola de textura

Nota: En caso de necesitar debido a su equipo diluir máximo un 5 % del volumen preparado con Diluyente PU-5B o 3B.



Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.



Línea Automotriz 2021-2022

Método de Aplicación

Luego de catalizado aplique el Batepiedra Poliuretano Titanium PU-9098A.

Vehículos Nuevos: Balde – Cajón o Pailas: Recubra con dos manos cruzadas de Batepiedra Poliuretano Titanium para lograr el efecto texturado con intervalos de 20 minutos por mano, espere 1 hora para el manipuleo.

**Clima extremo
Máxima protección
evita la corrosión:** Proteja con Brea Epóxica PU-7800A aplique una mano con un espesor de 150 micras, esperar de 4 a 6 horas antes de aplicar el Batepiedra Poliuretano Titanium PU-9098A.

Chasis: Aplique 2 o 3 manos de recubrimiento Batepiedra sobre la Brea Epóxica de Unidas PU-7800A.

**Sobre Metal
Desnudo:** Recubra la superficie con Primarios Epóxicos / Brea Epóxica / Wash Primer PU-400A / Primer PU-658B y luego aplique 2 manos de Batepiedra Poliuretano Titanium PU-9098A.

**Para el repintado
de vehículo:** Elimine el óxido con SandBlasting o cualquier método de lijado mecánico, aplique el 490B solución fosfatizante diluido con agua (1 parte de 490 y 1 parte de agua), permita que actúe 10 minutos y lave la superficie, desengrase; utilice el método de los dos trapos.

Aplique Primarios Epóxicos, Brea Epóxica, Wash Primer, PU-658A. Recubra con dos y hasta cuatro manos cruzadas de Batepiedra Poliuretano Titanium PU-9098A.

Aplicación con Pistola Airless

1. De 2 a 4 manos sobre la superficie
2. Aplique el producto con una presión de 40 a 60 PSI. a una distancia de 15 a 20 cm.
3. Puede recubrir el PU-9098 con Barniz poliuretano, colores sólidos, luego de 2 horas de aplicado.
4. Puede recubrir con Sintético Plus dentro de las primeras 2 horas, una vez seco, reactive las zona con atomización de solvente o catalice el Sintético Plus en proporción de 8 con 1 parte de Catalizador PU-550E y diluido 25% con PU-3B clima frio o PU-5B clima cálido.

Secado

- Libre de polvo: 7 minutos
- Manipuleo: 1 hora



ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
[Facebook.com/PinturasUnidas](https://www.facebook.com/PinturasUnidas)

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.