Möbellack

Catalizador para Poliuretanos.

Descripción.

Componente "B" para ser utilizado en el sistema poliuretano Möbellack, el cual tiene en su composición isocianatos que dan al sistema alta reactividad. Utilizándose en las proporciones recomendadas brinda un excelente balance en sus propiedades físicas y químicas.

icontec ISO 9001 SC514-1

CAT - 035

Especificaciones técnicas.

Composición química:	Isocianatos y Diluyentes grado PU.
Peso por galón Kg/gl:	3.8 – 3.85
Viscosidad a 25 ºC:	18 - 20 seg Copa Ford Nº 4
Porcentaje de sólidos:	30 %
Presentación:	1/2 galón (CAT-035X)
Método de aplicación:	Una vez mezclado con el componente "A", en relación 2 "A" + 1 "B", aplicar a soplete.

Preparación.

AM-XX:	100 partes en volumen
CAT-035:	50 partes en volumen
DT-448 o DT-466:	20 a 50 partes en volumen

EJEMPLO: Para preparar un total de 2 galones de producto listo para aplicar utilizar 1 galón de componente "A" + 1/2 galón de componente "B" + 1/2 galón de diluyente DT-448.

Presentación.

1 CAT-035X por cada **galón** de AM-XX
5 CAT-035X por cada **caneca** de AM-XX

Aplicación.

- Solo para mezclar con SM-1 – AM-20/30/90
- Incompatible con otros sistemas
- No diluir ni rebajar

Precauciones en almacenamiento.

- Almacenar en lugares frescos y ventilados
- Colocar sobre pallets o en perchas

Precauciones en el uso.

- No aplicar si esta viscoso.
- No aplicar si tiene un aspecto lechoso.
- Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen la gelación del producto.

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son ***(04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470.***
Email: ***serviciocliente@unidas.com.ec***