

## Elastocryl Optima

Pintura en emulsión base agua - Látex tipo 1 Bajo Olor.

### Descripción.

Pintura de látex de la más elevada calidad, diseñada con un cubrimiento óptimo para pintar en menor cantidad de manos. Adicionalmente ofrece sus excelentes características como protección, resistencia a microorganismos, fuertes lluvias y cambios bruscos de clima, ya que con la tecnología 100% acrílica modificada incorporada a su formulación la película aplicada se vuelve aún más resistente a los factores cambiantes del medio ambiente.



Serie LO - 9000

### Información Técnica.

<b>Color:</b>	De acuerdo a carta de colores.
<b>Pigmentación:</b>	Pigmentos altamente resistentes a los cambios e inclemencias del clima con excelente retención del color.
<b>Tipo de Resina:</b>	Acrílica modificada.
<b>Acabado:</b>	Mate Aterciopelado.
<b>Brillo:</b>	Máximo 4 a 60°
<b>Peso por galón:</b>	4.3 - 4.9 Kilogramos por Galón.
<b>Viscosidad:</b>	115 - 120 KU a 25 °C
<b>Porcentaje de sólidos:</b>	50 %

### Recomendaciones para su uso.

La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros contaminantes.

### Recomendaciones generales.

<b>Condiciones de almacenaje:</b>	Normales.
<b>Limpieza de equipo:</b>	Agua limpia:

### Advertencia.

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente.

<b>Proporción de mezcla:</b>	Un solo componente.
<b>Tiempo de secado:</b>	20 minutos.
<b>Repintado:</b>	2 a 4 horas bajo condiciones normales.
<b>Rendimiento teórico:</b>	20 - 25 m <sup>2</sup> / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
<b>Número de manos:</b>	Mínimo 2.
<b>Disolvente:</b>	Agua.
<b>Porcentaje de dilución:</b>	1 litro de agua por 4 litros de pintura.
<b>Método de aplicación:</b>	Brocha, rodillo o Airless.
<b>Espesor de película húmeda:</b>	4.0 mils.
<b>Espesor de película seca:</b>	2.0 mils.

### Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerlo con agua limpia.

### Nota.

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a **serviciocliente@unidas.com.ec** o llame al teléfono **04-2590280 Ext. 115**

