

Esmalte Supremo Acqua

Bajo olor - Bajo V.O.C. Cumple con normativa de la Comunidad Económica Europea.
Acabado satinado para interiores y exteriores.



Serie AQ - 1000

Descripción.

Esmalte alquídico/acrílico base agua, de altísima calidad que ofrece unas excelentes características de flujo y nivelación comparables con sistemas alquídicos base solvente tradicionales. Provee un acabado satinado que le permite ser altamente lavable. No muestra amarillamiento contrario a los inconvenientes de esmaltes tradicionales. Fácil de aplicar, resistentes al salpiqueo, rápido secado.

Información Técnica.

Color:	De acuerdo a carta de colores.
Pigmentación:	Pigmentos altamente resistentes a los cambios e inclemencias del clima con excelente retención del color.
Tipo de Resina:	Acrílica - Alquídica.
Acabado:	Satinado.
Brillo:	Máximo 45 UB a 60°
Peso por galón:	5.5 - 6.0 kilogramos por galón.
Viscosidad:	115 - 120 KU a 25 °C
Porcentaje de sólidos:	50 %
PH:	8 a 9
VOC:	35 gramos por litro

Recomendaciones para su uso.

La superficie a pintar debe estar seca, limpia, libre de grasa, ceras, detergentes, polvo y otros contaminantes.

Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerlo con agua limpia.

Advertencia.

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren **EMPASTE SUPREMO** de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente.

Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	Dependiendo de las condiciones climáticas entre 2 y 4 horas.
Aplicación de acabado:	No aplicar cuando la temperatura se encuentre por debajo de 15 °C
Rendimiento teórico:	20 m ² por galón a dos manos.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	10 % de agua limpia.
Método de aplicación:	Brocha, rodillo o pistola.

Recomendaciones generales.

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.
Superficies nuevas:	Se debe permitir un curado del enlucido de mínimo 30 días para evitar posteriores problemas de saponificación del recubrimiento. Se debe sellar la superficie posteriormente a la aplicación de empastes interiores o exteriores con UNISEAL , para garantizar la adherencia del esmalte.
Superficies repintadas:	Remover cualquier residuo de pintura en mal estado o desprendida, lijar la superficie para mejorar la adherencia de la pintura sobre un sustrato envejecido. Sellar con UNISEAL .

Nota.

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a **serviciocliente@unidas.com.ec** o llame al teléfono **04-2590280 Ext. 115**



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.