



Altos Sólidos®

Tecnología catalizada al ácido. Acabados blancos no amarillables Mate y Brillante para exterior e interior.



**SECADO
EXTRA RÁPIDO**



**MAYOR DURABILIDAD
Y RESISTENCIA.**



**FÓRMULA CON
BAJO OLOR.**



8413 - 8413M

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un producto de 2 componentes, en envases separados, cuya mezcla por volumen es de 20 partes del componente A y 1 parte del componente B (Catalizador), al aplicarse produce un recubrimiento de incomparable blancura, brillo, dureza, tersura, agradable matiz y rápido secamiento. BAJO OLOR. Único en este segmento debido a su formulación de vanguardia e innovación permitiendo obtener acabados blancos sin cambios de tonalidad con respecto al tiempo.

USOS:

Ideal para mobiliario o maderas de uso interior y exterior expuestas a la intemperie. Perfecto para muebles de cocina. Excelente dureza, apariencia y durabilidad.

MODO DE EMPLEO:

1. Homogenice muy bien el producto, con una espátula limpia.
2. No requiere tiempo de inducción.
3. Mezcle el producto con el Catalizador DC-057, en la dosificación recomendada (20:1); de la exactitud y uniformidad de la mezcla dependen las propiedades definitivas del acabado.
4. Prepare sólo la cantidad a consumir en la jornada de trabajo.
5. No necesita diluyentes, pero si fuera el caso no agregar más de 10% de un diluyente grado poliuretano.
6. La aplicación debe realizarse a temperaturas entre 10°C y 40°C con una humedad relativa hasta 85 % para evitar retrasos en el secamiento o pulverizaciones por secados rápidos.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Composición química:	Resinas no amarillables de altísima calidad, pigmentos blancos, aditivos y solventes.
Contenido de sólidos:	39% mate - 53% brillo.
Peso por Galón Kg/gl:	3.9 mate - 3.75 brillo.
Viscosidad a 25°C:	14 - 16 seg - Copa Ford Nº 4
Tiempo de secado a 25°C:	5 minutos libre de polvo - 15 minutos secado al tacto - 6 horas para apilar.
Brillo a 60°:	20 - 25 mate - 85 - 90 brillante.
Número de capas:	2 manos cruzadas.
Intervalo entre capas:	1 - 3 horas como máximo.
Dureza:	Excelente.
Modo de aplicación:	Pistola convencional o de gravedad.
Presentación:	Galones - Litros y Canecas.
Porcentaje de Formol Libre:	Menor a 0,5 % cumpliendo norma INEN.

7. La tersura o brillo de la aplicación dependerá del tipo de acabado que se desee y de la calidad del sellado.

8. El producto es autosellante.

LIMITACIONES:

- Aplicar solo con pistola
- Observar medidas de seguridad.
- No aplicar sobre maderas resinosas. Se recomienda usar un primario para evitar el sangrado de la madera.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

BENEFICIOS:

- Puede ser utilizado en exteriores.
- No requiere tiempo de inducción.
- Aplicación directa.
- El Catalizador DC-057 puede ser usado en cualquier clima.
- No amarillable.
- Actúa como autosellante, si fuere el caso.
- Resistencia al rayado, abrasión y al contacto incidental con alimentos.
- En el brillante la retención del brillo es muy alta dependiendo de la calidad del sellado y del tipo de fondo que se utilice.
- Se pueden mezclar entre sí, para obtener distintos niveles de brillo.



PRECAUCIONES EN ALMACENAMIENTO: No aplicar si esta viscoso. No aplicar si tiene un aspecto lechoso. Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el deterioro del producto. Almacenar en lugares frescos y ventilados. Colocar sobre pallets o en perchas.

NOTAS & ADVERTENCIAS: Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470.
Email: serviciocliente@unidas.com.ec