



Altos Sólidos®

Tecnología catalizada al ácido.
Acabados de color.



**SECADO
EXTRA RÁPIDO**



**MAYOR DURABILIDAD
Y RESISTENCIA.**



**FÓRMULA CON
BAJO OLOR.**



**8420 Blanco / 8420M Blanco Mate / 8422 Caoba / 8424 Negro
8429 Nogal / 8855 Caramelo / 8856 Miel / 8858 Rojo Inglés**

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto catalizado al ácido de 2 componentes, cuya mezcla por volumen es de 20 partes del componente A y 1 parte del componente B (catalizador), produce al aplicarse un recubrimiento de incomparable brillo, dureza, tersura y rápido secamiento. Nueva fórmula con muy bajo olor y mayor concentración de color ofreciendo una gama completa de tonalidades diseñadas para la industria de la madera en general.

USOS:

Ideal para proporcionar un fino acabado a muebles y objetos de madera que no vayan a ser expuestos a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS:

- Homogenice muy bien el producto, con una espátula limpia.
- No requiere tiempo de inducción.
- Mezcle el producto con el Catalizador DC-017 en la dosificación recomendada (20:1) de la exactitud y uniformidad de la mezcla dependen las propiedades definitivas del acabado.
- Prepare solo la cantidad a utilizar en la jornada de trabajo.
- No necesita diluyentes.
- La aplicación debe realizarse a temperaturas entre 10°C y 40°C y una humedad relativa hasta 85 % para evitar retrasos en el secamiento.
- La tersura o brillo de la aplicación dependerán del tipo de acabado que se desee y de la calidad del sellado.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Composición química:	Resinas Alquílicas y urea formaldehído, aditivos, solventes y colorantes.
Contenido de sólidos:	38 %
Peso por galón Kg/gl:	3.6
Viscosidad a 25 °C:	14 – 16 seg. Copa Ford Nº4
Tiempos de secado a 25°C:	5 minutos libre de polvo. 15 minutos, secado al tacto. 6 horas para apilar.
Vida útil de la mezcla a 25°C:	8 horas.
Número de capas:	2 manos cruzadas.
Intervalo entre capas:	1 – 2 horas como máximo.
Porcentaje de formol libre:	menor a 0.5 %
Dureza:	Superior 130 ciclos Persoz.
Brillo a 60°:	+ 90
Presentación:	Componente A (Galones – Litros). Componente B (DC-017) 200 y 50 cm ³
Método de aplicación:	Pistola convencional o de gravedad.

CONSIDERACIONES:

- Sólo para interiores.
- Observar medidas de seguridad.
- Utilizar soplete para obtener mejores acabados.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

COLORES DISPONIBLES.

Código	Color
8420	Blanco
8420M	Blanco Mate
8422	Caoba
8424	Negro
8429	Nogal
8805	Vino Tinto
8855	Caramelo
8856	Miel
8858	Rojo Inglés



8420
Blanco



8420M
Blanco Mate




8422
Caoba



8855
Caramelo



8429
Nogal



8858
Rojo Inglés



8424
Negro



8856
Miel

BENEFICIOS:

- Tiempos de proceso cortos.
- No requiere tiempo de inducción.
- Variedad de acabados (Diferentes niveles de brillo).
- Aplicación directa (No requiere dilución).
- Ideal para trabajos rápidos o express.
- Muy bajo olor con respecto a productos similares.
- Se puede "colorear" usando tintes para madera.
- Muy buena relación costo/beneficio.
- Resistencia al rayado, abrasión y al contacto incidental con alimentos.
- En el brillante la permanencia del brillo es muy alta dependiendo de la calidad del sellado y del tipo de sellador.
- Cumplimiento con normativa INEN para los sistemas catalizados al ácido.

PRECAUCIONES EN ALMACENAMIENTO: No aplicar si esta viscoso. No aplicar si tiene un aspecto lechoso. Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el deterioro del producto. Almacenar en lugares frescos y ventilados. Colocar sobre pallets o en perchas.

NOTAS & ADVERTENCIAS: Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470.
Email: serviciocliente@unidas.com.ec