

Barniz Advance 8 a 1

Barniz Bi-Componente.
Sistemas Bicapas y Tricapas.

**SECADO EXTRA
RÁPIDO.**

**BRILLO
PERMANENTE.**

**EXCELENTE
DISTINCIÓN DE
IMAGEN.**



PU-10429: Barniz Advance Clima Cálido
PU-10430: Barniz Advance Clima Frío

RELACIÓN DE MEZCLA:

Barniz:	PU-10429/ PU-10430 8 partes.
Endurecedor/Catalizador:	PU-550: 1 parte.
Thinner:	PU-3BB/PU-5BB o PU-6BB: 10%
Vida Útil del Producto Catalizado:	3 horas.
Precauciones en el Uso:	PU-10429 para temperaturas entre 25°C y 35°C. PU-10430 para temperaturas entre 14°C y 25°C.

COMPOSICIÓN BÁSICA:

• Resinas acrílicas poliuretánicas. Solventes aromáticos, acetato de butilo y ésteres.

DILUCIÓN:

• Al 10%. Viscosidad de aplicación es de 15 a 16 segundos a 25°C Copa Ford # 4.

Advertencia: El uso inadecuado del tipo solvente podría hacer que se pierda la dureza de la película, adherencia, resistencia a los solventes y/o combustibles, rayado, intemperie, falta de secado o curado, etc., sin que esto signifique que el producto ha presentado falla alguna por calidad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Es un barniz de dos componentes y gran calidad, puede ser utilizado sobre todos los colores, bicapas y tricapas ofreciendo un acabado duradero, profundidad en el brillo y resistencia del color a la exposición solar.

CARACTERÍSTICAS:

- El barniz Bi Componente Advance PU-10429B/PU-10430B con alto brillo es un transparente que ofrece las características del acabado original de fábrica.
- Óptima resistencia a la agresión química.
- Protegido con filtros ultravioletas de altísima calidad prolongando así la vida del acabado en su vehículo.
- Supera la resistencia de los acabados tradicionales que existen en el mercado.
- Presentación: caja de 6 litros (1 litro).
- VOC: 505 g/l.
- Porcentaje de Sólidos: 39 %



PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec

APLICACIÓN:

- Aplicar 2 manos húmedas. Permitiendo el oreo de 5 a 10 minutos entre capas.
- Si utiliza una pistola de succión se recomienda boquilla de 1.8 mm.
- Si utiliza una pistola de gravedad se recomienda una boquilla de 1.4 mm.
- La presión de aire requerida para estas dos pistolas será de acuerdo a las especificaciones de las mismas.
- Número de manos: 2 a 3
- Intervalo entre manos: 5 a 10 minutos / 15 a 20 minutos antes del acabado.

SECADO:

- Libre de polvo: 4 minutos
- Tacto: 20 minutos
- Manipuleo: 4 horas
- Secado total al aire: a 20°C: 72 horas
- Secado en cámara u horno: 30 minutos a 60°C

PULIDO:

- No necesita
- Si fuera necesario después de 72 horas.
- Utilice productos específicos para sistemas Poliuretanos.

NOTA:

Luego de la última mano espere 10 minutos antes de hornear el vehículo.



NU 1263

ATENCIÓN
 Irrita la vista y el tracto respiratorio.
 La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
 Nocivo para los organismos acuáticos.

Conservarse en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec