

Base Batepiedra Titanium

Sistema Ultra High Solids.
Recubrimiento de alta textura entintable.

**GAMA COMPLETA
DE COLORES.**

**PROTEGE CONTRA
LA ACCIÓN DEL
AGUA, PIEDRAS Y
GRAVILLA.**

**REDUCE RUIDO
EXTERNO.**



PU-9080A



RELACIÓN DE MEZCLA:

Base Batepiedra:	PU-9080 (7 partes).
Tinte BA:	(1 parte).
Endurecedor:	PU-098 (1 parte).
Diluyente:	5% si es necesario.
Método de Aplicación:	Pistola de textura.

USOS:

- Puede ser aplicado sobre pintura original de fábrica, fondos de cataforesis, recubrimientos epóxicos, Wash Primer, fondos de poliuretano, coaltar epóxico o batepiedra original.
- La característica principal de la Base Batepiedra Titanium una vez entintada es la de ofrecer una película dura y resistente con excelente flexibilidad, evitando así la acción abrasiva del agua y de las piedras o gravillas.
- El PU-9080A reduce el sonido o ruido externo del carretero y caminos vecinales.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

La Base Batepiedra Titanium es un producto diseñado para proporcionar un acabado texturizado para la protección de baldes, cajones, chasis de vehículos y camiones acorde al color deseado. Primer recubrimiento del mercado que ofrece la posibilidad de aplicar una gama completa de colores acompañando de ser necesario el color original de vehículo.

PREPARACIÓN DEL COLOR:

- Para la preparación ideal del color utilice la gama de tintes UNITHANE ADVANCE de Pinturas Unidas.
- Una vez decidido el color proceda con la adición de los tintes BAP necesarios para alcanzar la tonalidad deseada en el envase de BASE BATEPIEDRA TITANIUM hasta completar el volumen y agite adecuadamente para garantizar la homogeneidad del producto.



PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Vehículos nuevos:

Balde - Cajón: Recubra con 3 manos cruzadas de Batepiedra Titanium para lograr el efecto texturado con intervalos de 20 minutos por mano, espere 1 hora para el manipuleo de la pieza. Se recomienda la aplicación de una mano diluida del mismo color como base con pistola de gravedad previa a la aplicación de la mano de acabado texturizado de Base Batepiedra.

Clima Extremo Alta Salinidad evita la corrosión:

Proteja con Coaltar Epóxico PU-7800A la superficie metálica, aplique 1 mano con un espesor de 125 micras. Espere de 4 a 6 horas antes de aplicar Base Batepiedra previamente entintado. Se recomienda la aplicación de una mano diluida del mismo color como base con pistola de gravedad previa a la aplicación de la mano de acabado texturizado de Base Batepiedra.

Chasis:

Proteja con Coaltar Epóxico PU-7800A aplique una mano con un espesor de 125 micras. Espere de 4 a 6 horas antes de aplicar Base Batepiedra previamente entintado.

Sobre metal desnudo:

Recubra la superficie con Primario Epóxicos / Brea Epóxica / Wash Primer PU-400A / Primer Poliuretano. Espere de 4 a 6 horas antes de aplicar Base Batepiedra previamente entintado. Se recomienda la aplicación de una mano diluida del mismo color como base con pistola de gravedad previa a la aplicación de la mano de acabado texturizado de Base Batepiedra.

Para el repintado de vehículo:

Elimine el óxido con Sandblasting o cualquier método de lijado mecánico, aplique el 490 Solución Fosfatizante diluido con agua (1 parte de 490 y 1 parte de agua), permita que actúe 10 minutos y lave la superficie. Aplique Primarios Epóxicos / Brea Epóxica / Wash Primer / Primer Poliuretano. Recubra con 2 y hasta 4 manos cruzadas de Base Batepiedra Poliuretano Titanium previamente entintado. Se recomienda la aplicación de una mano diluida del mismo color como base con pistola de gravedad previa a la aplicación de la mano de acabado texturizado de Base Batepiedra.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

Luego de preparar el color y catalizar aplique el Batepiedra Poliuretano Titanium PU-9080A.

SECADO:

- Libre de polvo: 8 minutos
- Manipuleo: 1 hora

APLICACIÓN CON PISTOLA AIRLESS:

- De 3 a 4 manos sobre la superficie.
- Aplique el producto con una presión de 50 a 70 PSI. a una distancia de 15 a 20 cm.

Nota: Puede diluir la primera mano del producto hasta un 50% con reductor poliuretano para garantizar el cubrimiento del material en la segunda mano.

La primera mano se nivelará sobre la superficie y la segunda mano sin diluir generará la textura necesaria.



NU 1263

ATENCIÓN
 Irrita la vista y el tracto respiratorio.
 La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
 Nocivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec