

Base Poliéster Advance®

Color Bicapa / Tricapa/ Tetracapa.
Perlados - metalizados.

**FAVORECE
ORIENTACIÓN DE
PIGMENTOS.**

**GARANTIZA RÁPIDO
SECADO.**

ALTOS SÓLIDOS.



PU - ID850A

INFORMACIÓN TÉCNICA:

RELACIÓN MEZCLA	
Colores Sólidos:	1 parte de PU-ID850A + 1 parte de BA Colores sólidos.
Perlados:	65 a 70% PU-ID850A + 35 a 30% de BA Perlas
Metalizados Concentrados:	70% PU-ID850A + 30% de BA Aluminios
Metalizados:	50% PU-ID850A + 50% de BA Metalizados
DILUCIÓN	
Base Poliéster:	PU-ID850A (1 parte)
Thinner:	- PU-3B Clima Frío (1 parte) - PU-6B Clima Cálido (1 parte)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Unithane PU-ID850A ha sido diseñado para ser aplicado sobre primarios de dos componentes, para retoques y repintado total de vehículos. Combinada en la proporción correcta con los tintes BA o UM se puede lograr las tonalidades más exigentes del mercado automotor. Ideal para optimizar acabados de efecto perlado y metalizado.



APLICACIÓN:

- De 2 o 3 manos húmedas, permitiendo el oreo de 5 a 10 minutos entre capas. Aplique el producto a 40 o 50 PSI utilizando una pistola de succión con boquilla de 1.6 mm o 1.8 mm y de pistola de gravedad de 1.4 mm, la presión del aire debe ser de 50 – 55 PSI.
- Luego de la última mano de poliéster, permita 15 a 20 minutos de secado antes de aplicar el Barniz de acabado.
- No permita que el producto aplicado permanezca más de 45 minutos sin aplicar el barniz de acabado. Si esto sucede deberá aplicar una mano adicional de color para activar la superficie y garantizar la adherencia del barniz.



NU 1263

ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Conservarse en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec