

Batepiedra Poliuretano

Sistema Ultra High Solids.
Recubrimiento de alta textura.

**EVITA ACCIÓN
ABRASIVA DEL
AGUA.**

**PROTEGE CONTRA
PIEDRAS Y
GRAVILLA.**

**REDUCE EL RUIDO
EXTERNO.**



RELACIÓN DE MEZCLA:

Batepiedra PUR:	PU-9098A (8 partes)
Endurecedor:	PU-098C (1 parte)
Diluyente:	No requiere
Método de Aplicación:	Pistola de textura

USOS:

- Debe ser aplicado sobre pintura original de fábrica, Fondos de Cataforesis, Epóxicos, Wash Primer, Fondos de Poliuretano o CoaltarEpoxi.
- Puede ser recubierto con Barniz TITANIUM, Barniz ADVANCE o Barniz Platinum.
- La característica del Batepiedra Poliuretano Titanium es tener una película dura y resistente con excelente flexibilidad, evitando así la acción abrasiva del agua y de las piedras o gravillas.
- El PU-9098A reduce el sonido o ruido externo del carretero y caminos vecinales.

PU-9098 / PU-098



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El Batepiedra Poliuretano Titanium es un recubrimiento de alta textura para la protección de baldes, cajones, pailas o los chasis de vehículos 4x2, 4x4 o camiones.

Nota: En caso de necesitar debido a su equipo diluir máximo un 5 % del volumen preparado con Diluyente PU-5B o 3B.



PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Vehículos nuevos:

Balde - Cajón o Pailas: Recubra con dos manos cruzadas de Batepiedra Poliuretano Titanium para lograr el efecto texturado con intervalos de 20 minutos por mano, espere 1 hora para el manipuleo.

Clima extremo Máxima protección evita la corrosión:

Proteja con Brea Epóxica PU-7800A aplique una mano con un espesor de 150 micras, esperar de 4 a 6 horas antes de aplicar el Batepiedra Poliuretano Titanium PU-9098A.

Chasis:

Aplique 2 o 3 manos de recubrimiento Batepiedra sobre la Brea Epóxica de Unidas PU-7800A.

Sobre metal desnudo:

Recubra la superficie con Primarios Epóxicos / Brea Epóxica / Wash Primer PU-400A / Primer PU-658B y luego aplique 2 manos de Batepiedra Poliuretano Titanium PU-9098A.

Para el repintado de vehículo:

Elimine el óxido con SandBlasting o cualquier método de lijado mecánico, aplique el 490B solución fosfatizante diluido con agua (1 parte de 490 y 1 parte de agua), permita que actúe 10 minutos y lave la superficie, desengrase; utilice el método de los dos trapos.

Aplique Primarios Epóxicos, Brea Epóxica, Wash Primer, PU-658A. Recubra con dos y hasta cuatro manos cruzadas de Batepiedra Poliuretano Titanium PU-9098A.

MÉTODO DE APLICACIÓN:

Luego de catalizado aplique el Batepiedra Poliuretano Titanium PU-9098A.

SECADO:

- Libre de polvo: 7 minutos
- Manipuleo: 1 hora

APLICACIÓN CON PISTOLA AIRLESS:

- De 2 a 4 manos sobre la superficie
- Aplique el producto con una presión de 40 a 60 PSI. a una distancia de 15 a 20 cm.
- Puede recubrir el PU-9098 con Barniz poliuretano, colores sólidos, luego de 2 horas de aplicado.
- Puede recubrir con Sintético Plus dentro de las primeras 2 horas, una vez seco, reactive las zona con atomización de solvente o catalice el Sintético Plus en proporción de 8 con 1 parte de Catalizador PU-550E y diluido 25% con PU-3B clima frio o PU-5B clima cálido.



ATENCIÓN
 Irrita la vista y el tracto respiratorio.
 La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
 Nocivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec