



## Empaste Supremo® Exterior

Empaste bi-componente  
autosellante para exteriores.



**ALTA RESISTENCIA A LA  
HUMEDAD Y ACABADO  
ANTIALCALINO.**



**MAYOR FACILIDAD  
DE APLICACIÓN.**



**EXCELENTE  
CAPACIDAD DE  
EMPORE.**

### 470S / 0470A

#### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Empaste Supremo para exteriores ha sido diseñado con la mejor tecnología. Elaborado con resina acrílica de alto desempeño, alcanzando un excelente acabado y gran capacidad de emporamiento sobre superficies enlucidas.

Nueva fórmula con mayor facilidad de aplicación optimizando la peinabilidad con la llana, alcanza la viscosidad ideal en menos tiempo, empora fácilmente sustratos porosos y ofrece un muy rápido secado.

Se recomienda para todo tipo de acabados exteriores logrando una compatibilidad total con Látex Supremo de Unidas.

#### OFRECE:

- Fácil de aplicar.
- Excelente emporamiento.
- Rápido secado.
- Rellena microfisuras.
- Fácil de mezclar.
- Autosellante.
- Antialcalino.
- Sin descuelgue.
- Compatible con productos de Pinturas Unidas.
- No presenta eflorescencia.

#### INFORMACIÓN TÉCNICA:

<b>Pigmentación:</b>	Pigmentos y cargas minerales altamente resistentes.
<b>Tipo de Resina:</b>	Acrílica de alto desempeño.
<b>Color:</b>	Crema.
<b>Acabado:</b>	Liso dependiendo de la cantidad de manos.
<b>Brillo:</b>	Máximo 1 a 60°.
<b>Peso por galón:</b>	5.2 - 5.4 Kilogramos por galón (mezcla de 3 componentes).
<b>Viscosidad:</b>	1500 - 1700 poises a 25 °C (mezcla de 3 componentes).
<b>Estabilidad mecánica:</b>	Excelente.
<b>Porcentaje de sólidos:</b>	70 %
<b>PH:</b>	8 - 9.

<b>Proporción de la mezcla:</b>	18 Kg polvo + 4 Kg resina + 8 lts de agua.
<b>Tiempo de secado:</b>	25 a 30 minutos entre cada mano.
<b>Número de manos:</b>	Mínimo 2 manos cruzadas.
<b>Porcentaje de dilución:</b>	No requiere dilución.
<b>Método de aplicación:</b>	Espátula o llana metálica.
<b>Presentación:</b>	22 Kg (saco 18 Kg + envase de 4 Kg).

**PRECAUCIONES:** Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. **NOTA:** Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escribanos a: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec) o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

## INFORMACIÓN TÉCNICA:

Se debe preparar la superficie a empastar eliminando las impurezas e imperfecciones del enlucido, el cual debe haber sido curado por completo (28 días). Una vez eliminados polvos y grasas de la superficie se procede a aplicar EMPASTE SUPREMO con espátula o llana metálica.



## PREPARACIÓN DE LA MEZCLA:

1. Diluya los 4 kilos de Resina Empaste en 8 lts de agua limpia.
2. Posteriormente adicione poco a poco todo el contenido del saco en la mezcla homogenizando continuamente hasta completa incorporación y consistencia uniforme.
3. Aplique con llana metálica hasta alcanzar el acabado deseado. Una vez seco el empaste aplique dos manos de Látex Supremo o cualquier producto de la línea de Pinturas Unidas.

## RECOMENDACIONES GENERALES:

<b>Condiciones de preparación:</b>	Se recomienda realizar la mezcla según las indicaciones dadas. La modificación de la mezcla puede llevar a fallas del producto.
<b>Limpieza de equipo:</b>	Agua limpia.

### Enlucido arena fina

### Enlucido arena gruesa

<b># de manos</b>	2 manos cruzadas + 1 mano de acabado	3 manos cruzadas + 1 mano de acabado
<b>Rendimiento m<sup>2</sup></b>	19 m <sup>2</sup> a 22 m <sup>2</sup> por saco	15 m <sup>2</sup> a 17 m <sup>2</sup> por saco

**PRECAUCIONES:** Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. **NOTA:** Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escribanos a: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec) o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.