



Esmalte Supremo®

Esmalte alquídico sintético de secado al aire. Tipo 1.



**ALTO
RENDIMIENTO.**



**SECADO EXTRA
RÁPIDO.**



**ALTA
DURABILIDAD.**



Serie 500

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pintura base aceite de alta calidad, con gran brillo y larga duración. Para cualquier ambiente brinda adecuada protección contra la suciedad y corrosión en diferentes sustratos. Ahora disponible también en bases de tintado lo que permite acceder tanto a los colores directos como a las 1950 muestras de color de nuestra Colección Supremo.

RECOMENDACIONES PARA SU USO:

La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros contaminantes. Se recomienda preparar la superficie metálica con Solución Fosfatizante de Unidas para eliminar la presencia de óxido.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Gasolina - Mineral Turpentine Reductor Alquídico.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.



INFORMACIÓN TÉCNICA:

Color:	De acuerdo a la carta de colores y Colección Supremo (1950 colores).
Pigmentación:	Pigmentos altamente resistentes a los productos químicos y a la intemperie.
Tipo de Resina:	Alquídica.
Acabado:	Brillante.
Brillo:	80 a 60°
Peso por galón:	4.00 - 4.40 Kilogramos por galón.
Viscosidad:	78 - 82 KU a 25 °C
Porcentaje de sólidos:	42 %
Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	4 horas.
Repintado:	5 a 6 horas bajo condiciones normales.
Rendimiento teórico:	20 - 22 m ² / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	Reductor 403.
Porcentaje de dilución:	½ lt de diluyente por galón de pintura.
Método de aplicación:	Brocha, rodillo o pistola.
Espesor de película húmeda:	3.0 mils.
Espesor de película seca:	1.85 mils.

NOTAS & ADVERTENCIAS: La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente. Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a: serviciocliente@unidas.com.ec o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.