Esmalte Supremo Mate®

Esmalte alquídico sintético de secado al aire.

ALTO RENDIMIENTO.

SECADO EXTRA RÁPIDO.

ALTA DURABILIDAD.

Sello de Calidad INEN
Instituto Ecuatoriano de Normalización
NTE INEN 2094

Serie 580

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Color:	De acuerdo al pedido realizado.
Pigmentación:	Pigmentos resistentes a los productos químicos y a la intemperie.
Tipo de Resina:	Alquídica.
Acabado:	Mate.
Brillo:	Máximo 5 a 60 º
Peso por galón:	4.00 – 4.70 Kilogramos por galón.
Viscosidad:	78 – 82 KU a 25 ºC
Porcentaje de sólidos:	47 %

Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	4 horas.
Repintado:	5 a 6 horas bajo condiciones normales.
Rendimiento teórico:	20 – 22 m^2 / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	Reductor 403.
Porcentaje de dilución:	½ lt de diluyente por galón de pintura.
Método de aplicación:	Brocha, rodillo o pistola.
Espesor de película húmeda:	3.0 mils.
Espesor de película seca:	1.85 mils.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pintura de aceite de alta calidad, con aditivos para lograr un acabado mate de altísima elegancia y larga duración.

RECOMENDACIONES PARA SU USO:

La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros contaminantes. Se recomienda preparar la superficie metálica con Solución Fosfatizante de Unidas para eliminar la presencia de óxido.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Gasolina – Mineral Turpentine Reductor Alquídico.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

NOTAS & ADVERTENCIAS: La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente. Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a: servicioclientе@unidas.com.ec o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.