



Laca Unidas®

Tecnología Nitrocelulosa. Acabado brillante y mate.



OFRECE ACABADOS
DE ALTA RESISTENCIA.



OFRECE ACABADOS
DE ALTA TERSURA.



- 821: Laca Transparente Brillo Profundo.
- 830: Laca Transparente Mate.
- 817: Laca Blanco No amarillable.
- 847M: Laca Blanco No amarillable.
- 848: Laca Negra.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Lacas de acabado pertenecientes a la familia de las nitrocelulosas de rápido secado y excelentes características físicas, de fácil aplicación a soplete o métodos tradicionales por su muy buena solubilidad con los diluyentes de laca.

Su actual REINGENIERÍA nos proporciona una extraordinaria resistencia al blanqueamiento (vapor de agua atrapado) del recubrimiento durante la aplicación, provocado por los factores de alta humedad y baja temperatura, cuando estos se encuentran fuera de los parámetros normales de aplicación del producto.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Peso por galón Kg/gl:	3.7 - 4.0
Viscosidad:	140 - 180 poises
Composición básica:	Solventes orgánicos, esteres, resina aditivos, nitrocelulosa.
Secado promedio:	Dependerá de las condiciones ambientales y la calidad del diluyente de laca, se estima que en condiciones normales el recubrimiento secará entre 3-5 minutos libre de polvo, 10 minutos para el secado al tacto, y 30 min para su manipulación.
Presentación:	Litros y galones.
Dilución recomendada:	150 - 200 % (2 partes máximo de thinner / 1 parte de laca.
Sistema de aplicación:	Sellador: 840 Sellador Unidas. Acabado: Laca Unidas.

Además proporciona acabados finales con un alto desempeño en sus cualidades finales tales como: retención de alto brillo, dureza, nivelación, tersura, bajo olor y mayor durabilidad con respecto al tiempo, debido al uso de materias primas de última generación y de características únicas en el mercado que lo convierten en la mejor opción para pintar muebles artesanales y de alta calidad.

PRECAUCIONES EN ALMACENAMIENTO: No aplicar si esta viscoso. No aplicar si tiene un aspecto lechoso. Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el deterioro del producto. Almacenar en lugares frescos y ventilados. Colocar sobre pallets o en perchas.

NOTAS & ADVERTENCIAS: Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470.

Email: serviciocliente@unidas.com.ec

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.