



# Látex Tumbado & Gypsum®

Recubrimiento con alta blancura y alto cubrimiento.



**ALTA  
BLANCURA.**



**ACABADO MATE  
ANTIREFLEJO.**



**ALTO  
CUBRIMIENTO.**

Elaborado  
bajo norma  
NTE INEN 1544

## OT - 1000

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto diseñado para el sector de la construcción. Formulado para generar alta blancura en tumbados de diversos materiales como gypsum, yeso y demás. Genera un rápido secado y evita las molestias generadas por reflejos de luz desde el exterior en los tumbados. Fácil de aplicar, bajo salpique y rápido secado. Ofrece un muy alto rendimiento por galón o caneca.

### RECOMENDACIONES PARA SU USO:

- La superficie a pintar debe estar seca, limpia, libre de grasa, ceras, detergentes, polvo y otros contaminantes.
- Se recomienda la aplicación a rodillo aunque es posible también realizarlo con brocha y equipo airless.
- Si ha utilizado materiales para sellar juntas en paneles de Gypsum deberá esperar que estos se encuentren totalmente secos antes de aplicar Látex Tumbado & Gypsum.
- En obras nuevas se recomienda aplicar una sola mano una vez instalados los tumbados y una mano antes de entregar la obra habiendo limpiado previamente residuos de polvo y material de construcción que se hayan adherido sobre la primera mano.

### RECOMENDACIONES GENERALES:

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

### INFORMACIÓN TÉCNICA:

Color:	Blanco Anti reflejo.
Pigmentación:	Pigmentos de alta resistencia.
Tipo de Resina:	Acrílica modificada.
Acabado:	Mate.
Brillo:	Máximo 2 UB a 60°
Peso por galón:	5.3 - 5.6 kilogramos por galón.
Viscosidad:	115 - 120 KU a 25 °C
Porcentaje de sólidos:	45 %
PH:	7 a 8
Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	Dependiendo de las condiciones climáticas entre 20 y 30 minutos.
Dilución recomendada:	4 partes de Látex Tumbado, 1 parte de agua limpia.
Rendimiento teórico:	50 m <sup>2</sup> por galón por cada mano.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	Agua limpia.
Aplicación de acabado:	No aplicar cuando la temperatura se encuentre por debajo de 10 °C.
Método de aplicación:	Brocha o rodillo.
Norma Técnica:	Elaborado bajo Norma INEN 1544. Látex tipo 4.

**PRECAUCIONES:** Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

**NOTAS & ADVERTENCIAS:** La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente. Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escribanos a: [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec) o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.