

Metallic Industrial®

Recubrimientos sintéticos metalizados para uso industrial.



**ACABADOS
METALIZADOS.
INDUSTRIALES**



**RÁPIDO
SECADO.**



**ALTO
RENDIMIENTO.**



570 / 701 / 702 / 703 / 705

APLICACIÓN Y DILUCIÓN:

- El producto puede ser aplicado con brocha, rodillo o soplete.
- Se debe homogenizar bien el producto previo a la aplicación.
- No mezcle los colores entre sí, puede afectarse el acabado.
- Se recomienda aplicar bajos espesores de película para optimizar el acabado.
- Para optimizar el acabado metalizado del producto se recomienda no diluir el mismo.
- En caso de considerarlo necesario, la dilución no debe ser mayor del 10 % con reductor Universal de Unidas.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Esmaltes sintéticos de alta calidad que proporcionan acabados metalizados para el segmento Industrial.

LÍNEA CONFORMADA POR METALLIC INDUSTRIAL:

Acabados metálicos Industriales.

- 570 Aluminio
- 701 Roble Martillado
- 702 Azul Martillado
- 703 Verde Martillado
- 705 Gris Martillado

CARACTERÍSTICAS Y USOS:

Esmaltes sintéticos de alta calidad elaborados con pigmentos metálicos que proporcionan acabados metalizados de alta durabilidad y resistencia. Productos de alto performance que generan sobre las superficies a recubrir efectos metálicos de diferentes tipos tales como: Efectos de acabado aluminio industrial - Efectos industriales de acabado martillado.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIES:

La superficie debe estar seca, libre de grasa y otros contaminantes. Se recomienda preparar la superficie metálica con Solución Fosfatizante de Unidas para eliminar el óxido. Para aplicaciones en zonas de alta humedad se recomienda la utilización de un primer anticorrosivo antes del acabado METALLIC INDUSTRIAL.

TIEMPO DE SECADO:

El tiempo de secado del producto es de 4 horas a 6 horas dependiendo del espesor de película aplicado y las condiciones de humedad y temperatura.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Color:	Según carta de color.
Pigmentación:	Pigmentos metálicos de alto performance.
Tipo de Resina:	Resinas sintéticas.
Acabado:	Metálico semibrillante.
Peso por galón:	3,4 - 3,6 Kilogramos por galón.
Viscosidad:	Variable según el color
Porcentaje de sólidos:	50 %
Estabilidad mecánica:	Excelente.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Reductor Alquídico. Reductor Universal.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Si desea información adicional escribanos a: serviciocliente@unidas.com.ec o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.