Multiprimer Hierronegro®

Fondo Industrial de secado rápido para superficies de hierronegro.

EXCELENTE ADHERENCIA SOBRE HIERRO NEGRO.

ALTO PODER DE RELLENO.

Cod. 9095

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Recubrimiento anticorrosivo de alto desempeño, secado extra rápido y alta capacidad de relleno. Diseñado para ser utilizado como primer anticorrosivo sobre superficies ferrosas de Hierronegro, de alta adherencia y secado rápido permitiendo la pronta aplicación del acabado. Diseñado en color gris de alta capacidad de relleno y cubrimiento de superficies.

USOS:

Se recomienda un espesor de película húmeda entre 50 a 75 micras para proporcionar excelente adherencia sobre superficies de hierro negro. Proporciona un secado extra rápido, con un tiempo de secado al tacto de 10 minutos y para lijar 45 minutos bajo condiciones climáticas promedio.

Gracias a sus excelentes propiedades como adherencia y secado rápido, es ideal para la optimización de tiempos de aplicación. Para el lijado utilizar lija #240 o #280. Este producto no debe ser mezclado con ningún otro tipo de pintura.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

Se debe considerar que el sustrato a proteger debe de estar libre de grasas, aceites y otros agentes contaminantes para poder alcanzar óptimos resultados.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tipo de resina:	Resina sintética de alto desempeño.
Peso específico:	5,1 – 5,3 Kg/Galón.
Porcentaje de Sólidos:	60 – 65 %
Secado Libre de Polvo a 25°C:	Máximo 10 minutos.
Secado para lijar a 25°C:	Máximo 45 minutos.
Método de aplicación:	Pistola convencional, Airless.
Diluyente para aplicación:	Reductor Universal 403, Diluyente Laca.
Dilución para aplicación:	Mínimo 25 % - Máximo 50 %
Composición:	Resina sintética, pigmentos, extendedores, inhibidores de corrosión, y solventes aromáticos.

PRECAUCIONES:

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua.
- Si el contacto es con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado.
- Mantener el envase alejado del fuego.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.

NOTA: Pinturas Unidas S.A. fabrica sus productos cumpliendo con las normas de Seguridad e Higiene Industrial establecidas en su manual de funcionamiento. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.