

Reductores Poliuretano®

Sistema Ultra High Solids.
Reductor automotriz.

**SOLVENTES
GRADO PU.**

**NIVELACIÓN Y
BRILLO GARANTIZADO.**

**ALTO
RENDIMIENTO.**



PU-3880

PU-3B - PU-5B - PU-6B



INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tipo de Solventes:	Aromáticos, Ésteres.
Contenido de Sólidos:	No Aplica.
Peso Específico:	3.25- 3.35 kilos/galón.
Viscosidad a 25°C:	11 - 13 segundos Copa Ford #4.
Secado libre polvo a 25°C:	Depende de cada producto a diluir.
Secado libre huella a 25°C:	Depende de cada producto a diluir.
Método de Aplicación:	Pistola airless.
Dilución para aplicación:	La cantidad a utilizar de reductor dependerá del producto a diluir y el método de aplicación.
Presentación:	Litro /Galón/ Caneca (5 galones) Tambor (50 galones).

PRECAUCIONES:

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si el contacto es con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado.
- Mantener el envase alejado del fuego.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: Productos formulados con solventes grado poliuretano, con contenido menor del 0.05% de agua, garantizando el correcto desempeño del producto acompañando la calidad de los recubrimientos de la línea automotriz de Pinturas Unidas

USOS: Se utiliza para adelgazar o diluir los productos automotrices de la Línea de Repintado Automotriz de Pinturas Unidas, tanto fondos, colores poliéster, colores directos y barnices.

USO RECOMENDADO:

Utilizar según la siguiente recomendación:

PU-3B

Temperatura ambiente entre 14 - 20°C.

PU-5B

Temperatura ambiente entre 26 - 35°C.

PU-6B

Temperatura ambiente entre 18- 25°C.

PU-3880

Temperatura ambiente entre 18-25°C (ideal para fondos).



ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Conservarse en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec