

Sellador Unidas®

Tecnología Nitrocelulosa. Sellador de Laca.



**MUY ALTA
CAPACIDAD DE EMPORE.**



**EXCELENTE FACILIDAD
DE LIJADO.**



840

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Tipo de resina:	Nitrocelulosa modificada con resina alquídica.
Contenido de sólidos:	40 %
Peso por galón Kg/gal:	3.8 - 4.0
Viscosidad a 25 °C:	210 - 230 poises.
Secado al tacto a 25 °C:	10 - 15 minutos.
Lijado en seco a 25 °C:	30 minutos.
Método de aplicación:	wipe, brocha o pistola.
Diluyente para aplicación:	Thinner de Laca.
Dilución para aplicación:	2 - 1 Thinner/sellador.
Presentación:	Canecas - Galones - Litros.

PRECAUCIONES EN ALMACENAMIENTO: No aplicar si esta viscoso. No aplicar si tiene un aspecto lechoso. Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el deterioro del producto. Almacenar en lugares frescos y ventilados. Colocar sobre pallets o en perchas.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Sellador lijable nitro celulósico, que proporciona un alto rendimiento lo que economiza manos de aplicación, acelerando los procesos de fabricación del mueble en general. Su alto poder de relleno permite obtener excelentes acabados finales. Su facilidad de lijado proporciona una superficie adecuada para resaltar los acabados finales.

USOS:

Como preparador de superficie para la decoración final de muebles y acabados de madera. Se debe usar en ambientes interiores.

APLICACIÓN:

Se puede aplicar sobre la madera directamente para conservar el color natural de la madera.

- Se puede aplicar sobre la madera previamente entintada con UNITINTE.
- Mezcle bien el sellador con una espátula limpia y diluya con Thinner de laca como indica la especificación.
- Aplique por el método elegido el número de manos necesarias para conseguir el espesor y el efecto que se busca, dejando 20 minutos como mínimo entre manos y 30 minutos para el lijado.
- Las primeras manos se liján con papel 220 - 240 y la mano final con papel 320 - 360 para obtener una excelente tersura.
- El Sellador de Unidas se debe aplicar a temperaturas entre 10°C y 40°C y una humedad relativa inferior a 85%.
- Si la humedad es muy alta en el ambiente o en el Thinner usar Retardador de laca.