



Esmalte Sintético Plus Mate

Esmalte modificado de secado extra rápido.
Acabado Mate.



**RESISTENTE A
LA GASOLINA.**



**SECADO
EXTRA RÁPIDO.**

9065 Negro Mate - 9066 Blanco Mate

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Producto formulado con resinas Alquídicas Modificadas de alta calidad que le confieren a la pintura secado rápido, máxima resistencia al medio ambiente y a agentes químicos en general.

CARACTERÍSTICAS:

Posee un acabado mate elegante y óptimo nivel de cubrimiento para obtener una amplia gama de preparados. Recomendado para vehículos de gran tamaño (buses y tanqueros), estructuras, maquinaria y metales en general.

RECOMENDACIONES PARA SU USO:

La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa u otros contaminantes. Para su uso sobre metal se recomienda preparar esta superficie con Solución Fosfatizante de UNIDAS para eliminar la presencia de óxido.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Proporción de la Mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de Secado:	30 minutos al tacto.
Repintado:	12 horas para el uso de cinta adhesiva.
Rendimiento Teórico:	13 a 14 m ² por litro a un espesor seco de 35 micras.
Número de Manos:	Mínimo 2 manos.
Diluyente:	Código 403 Reductor Universal.
Porcentaje de Dilución:	Máximo 1lt. De 403 por galón.
Método de Aplicación:	Pistola convencional.
Espesor de Película Húmeda:	65 micras.
Espesor de Película Seca:	35 micras.

PROPIEDADES:

Pigmentación:	Pigmentos de gran resistencia a la intemperie.
Tipo de Resina:	Alquídica Modificada.
Color:	De acuerdo con la carta de colores (mezclables entre si).
Acabado:	Mate. Max 10 UB a 60°
Peso por galón:	3.80 - 4.30 kilogramos por galón.
Viscosidad a 25°C:	25 a 30 poises a 25°C.
Porcentaje de Sólidos:	45 a 52 %
Estabilidad Mecánica:	Excelente.



ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Conservarse en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

CONDICIONES DE ALMACENAJE: Normales.

LIMPIEZA DE EQUIPO: Diluyente 403.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec