



Tintes Poliéster Advance®

Tintes automotrices para sistemas Bicapa y Tricapa.

**TINTES
CONCENTRADOS.**

**COMPLETA GAMA
DE COLORES.**

**RESISTENCIA
DEL COLOR
GARANTIZADA.**

BA01 - BA91

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Sistema dirigido a talleres que requieren altos niveles de calidad y productividad. Cumple con los más estrictos controles de calidad implementados a nivel mundial. Ofrece un sistema base color de calidad Premium con un acabado que optimiza los efectos metalizados y perlados.

USOS:

- Puede utilizarse como un sistema monocapa, bicapa, tricapa y para sistemas tetra capa de vanguardia.
- Su gama de colores permite realizar cualquier tipo de reparación obteniendo acabados de alta calidad.
- Sistema integral de preparación de colores.
- Ofrece una muy alta concentración y requiere resinar durante la preparación del color deseado.
- Conformado por una amplia gama de pigmentos con colores planos, metalizados y perlados lo que permite alcanzar todas las tonalidades y efectos del parque automotor.

CONSIDERACIONES:

- Aplicar barniz de acabado máximo 30 minutos después de aplicado el color.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Peso Específico:	0.9 - 1.6 g/cc (dependiendo del color)
Porcentaje de Sólidos:	45 % +- 5
Viscosidad:	40 - 120 segundos Copa Ford #4
Sistema:	Pintura Poliéster Sistema Unithane
Relación de Mezcla: Sistema BI/TRI/TETRA capa	- 1 parte de PU-ID850A + 1 parte de BA Colores Sólidos. - Perlados: 50 % PU-ID850A + 50 % de BA Perlas - Metalizados concentrados: 50 % PU-ID850A + 50 % de BA Aluminios
Componentes:	Resinas poliéster, aditivos, pigmentos orgánicos e inorgánicos, pastas de aluminio, pigmentos de efecto solventes aromáticos y esteres.
Dilución:	30%
Thinner:	PU-6B Temperatura menor a 25°C PU-5B Temperatura mayor a 26°C

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec



ATRIBUTOS:

- Excelentes propiedades de cubrimiento (sistema de tintes para balancear).
- Extraordinario desempeño.
- Sistema versátil que permite realizar procesos de reparación eficientes en talleres de colisión.
- Rápido secado entre manos.
- Excelente orientación de partículas de efecto metálico y perlado.



NU 1263

ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Nocivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec