



Titanium Poliuretano Directo

Sistema Ultra High Solids. 5 a 1.
Brillo directo. Serie PD. Sistema balanceado.

**RÁPIDO
SECADO.**

**PRODUCTO
BALANCEADO
5 A 1.**

**BRILLO
DIRECTO.**



Serie PD

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

En su gama de colores directos es un sistema dirigido a talleres que requieren altos niveles de calidad y productividad. Cumple con los más estrictos controles de calidad implementados a nivel mundial. Ofrece un color de calidad Premium como un sistema de acabado monocapa de alto brillo y durabilidad. Relación de mezcla 5 a 1 de alta eficiencia.

USOS:

- Ideal para el repintado de vehículos en general del parque automotor nacional.
- Es un sistema versátil que permite realizar procesos de reparación eficientes en talleres de colisión.
- Su gama de colores permite realizar cualquier tipo de reparación obteniendo acabados de alta calidad y cubriendo todas las expectativas del color en acabados monocapa.

ATRIBUTOS:

- Excelentes propiedades de cubrimiento
- Rápido secado
- Excelente brillo con muy alta definición de imagen
- Excelente resistencia mecánica y química
- Amplia gama de colores compatibles entre ellos
- Formulado con pigmentos de alta gama con resistencias garantizadas a largo plazo.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Peso Específico:	1.0 - 1.4 g/cm ³ (dependiendo del color)
Porcentajes de Sólidos:	44% - 45%
Viscosidad:	60 a 80 segundos Copa Ford # 4
Número de Manos:	Dos manos de aplicación
Tiempo de Secado a 25°C - 50% humedad :	- Libre de polvo: 5 minutos. - Para repintar: 10 minutos. - Para manipulación: 60 minutos. - Libre de huella: 2,5 horas. - Para pulir: 48 horas.
Relación de Mezcla Sistema Monocapa Titanium Directo (TD):	5 partes de PD-XX + 1 parte de PU-906
Dilución:	40 a 60 %
Reductor:	PU-6B Temperatura menor a 25°C PU-5B Temperatura mayor a 26°C
Componentes:	Formulado con polímeros de poliuretano de alto performance, pigmentos de muy alta gama y resistencia, aditivos especializados, solventes aromáticos y ésteres.

CONSIDERACIONES:

- Utilizar pistola gravedad 1.4 - 1.5 mm.
- Una vez utilizada la cantidad requerida mantener el envase bien cerrado.
- Solo catalizar la cantidad a aplicar.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con diluyente. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad. Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec