

Únicolátex Pro®

Pintura al agua en emulsión (látex) tipo 3. Bajo olor.



MÁS METROS CUADRADOS POR GALÓN.



ALTO CUBRIMIENTO.



DURABILIDAD COMPROBADA.



Serie 290

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Color:	De acuerdo a carta de colores.
Pigmentación:	Pigmentos altamente resistentes con excelente retención del color.
Tipo de Resina:	Acrílica modificada.
Acabado:	Mate Aterciopelado.
Brillo:	Máximo 4 a 60°
Peso por galón:	5.20 - 5.10 Kilogramos por Galón.
Viscosidad:	100 - 105 KU a 25 °C
Porcentaje de sólidos:	50 %

Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	20 minutos.
Repintado:	2 a 4 horas bajo condiciones normales.
Rendimiento teórico:	18 - 20 m ² / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	Agua.
Porcentaje de dilución:	1 litro de agua por 4 litros de pintura.
Método de aplicación:	Brocha, rodillo o Airless.
Espesor de película húmeda:	4.0 mils.
Espesor de película seca:	2.0 mils.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Pinturas de Látex Tipo 3 para interiores, de gran cubrimiento y excelente rendimiento a bajo costo, ideal para superficies grandes como escuelas, colegios e instituciones en general.

RECOMENDACIONES PARA SU USO:

La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros contaminantes.

RECOMENDACIONES GENERALES:

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

AHORA DISPONIBLE TAMBIÉN EN BASES DE ENTINTADO.

PRECAUCIONES: Si sobra producto, cierre muy bien el envase. Aplicar con una ventilación adecuada. Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños. La limpieza del equipo se recomienda hacerla con agua limpia. Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

NOTAS & ADVERTENCIAS: La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren EMPASTE SUPREMO de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente. Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a: serviciocliente@unidas.com.ec o llame al teléfono 04-2590280 Ext. 115.