

Thinner poliuretano 20 a 1

Reductor poliuretano para madera.

TM-406 Thinner poliuretano para madera.

Producto recomendado para ser utilizado como diluyente del sellador poliuretano y lacas de acabado del sistema Möbellack 20 a 1; formulado con solventes grado poliuretano, libre de alcohol y exentos de humedad lo que permite reducir la viscosidad de la mezcla permitiendo obtener un producto de fácil aplicación con excelente humectación del sustrato además de una buena nivelación; la evaporación de solvente controlada permite obtener una disminución en el tiempo de secado para una mejor lijabilidad en el caso del sellador, evitando también los problemas generados por la humedad retenida en la aplicación (blanqueamiento); todas estas características permite encontrar el mejor desempeño posible de las propiedades finales del recubrimiento.

Se debe usar preferentemente para diluir todo el sistema poliuretano Möbellack 20 a 1, recordando que con el fin de obtener los mejores resultados en la aplicación de los productos, se debe considerar para la utilización de este Thinner condiciones ambientales dentro de los parámetros normales de humedad y temperatura. (Temperatura entre 15 y 30 °C y humedad comprendida entre 40 y 80%).



TM-406

Especificaciones técnicas.

Peso por galón Kg/gl:	3.45 - 3.5
Viscosidad:	9 - 10 segundos, Copa Ford No. 4
Índice de refracción:	1,399 +- 0,002
Índice Karl Fisher (humedad):	0,05 % máximo.
Composición básica:	Solventes orgánicos, esterés, aromáticos, glicoles.
Presentación:	Galones, litros, canecas y tanques de 55 galones.

Precauciones.

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- Aplique con ventilación apropiada y use el equipo de protección como mascarilla con filtros, guantes y gafas.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.
- Colocar sobre pallets o en perchas.
- Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el deterioro del producto.

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec