

Möbellack

Primer poliuretano para madera resinosa.

Descripción.

Imprimación de dos componentes diseñado para actuar como barrera ante la migración de la resina o sustancias aceitosas provenientes de forma natural en maderas del tipo palo rosa, teca, pino, etc. Puede ser aplicado directamente sobre la madera con mota, brocha, pistola, inmersión, etc. El primer poliuretano de Unidas para su aplicación no requiere dilución, tampoco el lijado de la superficie.



Comp. A PU-4027

Comp. B PU-4028



Información Técnica.

Vehículo:	Resinas formadoras de poliuretano.
Relación de mezcla:	1 parte A + 1 parte B (en volumen).
Peso específico:	(A + B) 0.91 kg / lt PU - 4027: 3.5 kg / gl PU - 4028: 3.8 kg / gl
Vida útil de la mezcla:	3 - 4 horas a 25 °C.
Contenido de sólidos:	PU - 4027: 30 % PU - 4028: 8 %
Viscosidad:	PU - 4027: 11 - 12 seg copa Ford °4 PU - 4028: 12 - 14 seg copa Ford °4
Pot Life:	3 - 4 horas a 25 °C.
Número de capas:	1 - 2 manos son requeridas según el tipo de madera.
Brillo:	Mate.
Secado al tacto:	5 minutos.
Secado para repintar:	15 minutos.
Limpieza y dilución:	Diluyente
Tiempo de almacenaje:	6 meses.

Tratamiento previo.

1. Eliminar la grasa, aceite y todo contaminante que pueda afectar la buena adherencia. Se debe respetar la relación de mezcla indicada, homogeneizar adecuadamente y no diluir, teniendo presente la vida útil de la mezcla para preparar sólo la cantidad a utilizar. El aumento de la temperatura disminuye notablemente el tiempo de polimerización del recubrimiento.

Precauciones de seguridad.

- Producto inflamable.
- No apagar con agua.
- Usar extintores de dióxido de carbonato o polvo químico.
- Procurar la debida ventilación al aplicarlo.



NU 1263

ATENCIÓN

Irrita la vista y el tracto respiratorio.

La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son (04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470. Email: serviciocliente@unidas.com.ec



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.