

# Línea Automotriz 2021-2022

## Multiprimer

### Fondos Anticorrosivos

Recubrimiento anticorrosivo de alto desempeño.

#### Descripción:

Diseñado para ser utilizado sobre metales ferrosos y no ferrosos, se debe aplicar una mano sencilla (75 micras) de película húmeda para proporcionar excelente adherencia sobre los sustratos tales como hierro negro, galvanizado, zinc y aluminio.



990 Gris  
998 Verde

#### Información Técnica

<b>Composición:</b>	Resinas Alquídicas modificadas Pigmentos Extender aditivos inhibidores de la corrosión Solventes Aromáticos
<b>Dilución:</b>	15 - 25 %
<b>Thinner:</b>	Reductor Universal 403

Este producto no debe ser mezclado con otro tipo de pintura.

Debe ser usado en lugares ventilados y con equipo de protección adecuado.

<b>Tiempo de secado libre de polvo a 25 °C:</b>	Máximo 30 minutos
<b>Secado para lijar:</b>	Máximo 2 horas.

#### Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec) o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

**IMPORTANTE: Si la piel se contamina con el producto se debe lavar con abundante agua y jabón.**



NU 1263

**ATENCIÓN**  
Irrita la vista y el tracto respiratorio.  
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.  
Noctivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas  
[Facebook.com/PinturasUnidas](https://www.facebook.com/PinturasUnidas)

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.