

Optima Satinado

Pintura en emulsión base agua - Látex tipo 1 Bajo Olor.

Descripción.

Pintura látex de excelente nivelación diseñada con tecnología 100% acrílica modificada, especialmente para interiores y acabados decorativos, lavable y durable. Su acabado satinado provee una apariencia uniforme y elegante gracias a su brillo atenuado. Disponible en una infinita gama de tonalidades en sus distintas bases.



Serie SO - 1000

Información Técnica.

Color:	De acuerdo a carta de colores de Colección Supremo (1950 Colores).
Pigmentación:	Pigmentos altamente resistentes a los cambios e inclemencias del clima con excelente retención del color.
Tipo de Resina:	Acrílica modificada.
Acabado:	Satinado.
Brillo:	Máximo 10 - 15 a 60°
Peso por galón:	4.7 - 5.0 Kilogramos por Galón.
Viscosidad:	108 - 110 KU a 25 °C
Porcentaje de sólidos:	Mínimo 40 %

Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	30 minutos.
Repintado:	3 a 5 horas bajo condiciones normales.
Rendimiento teórico:	20 - 25 m ² / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	Agua.
Porcentaje de dilución:	1 litro de agua por 4 litros de pintura.
Método de aplicación:	Brocha, rodillo o Airless.
Espesor de película húmeda:	4.0 mils.
Espesor de película seca:	2.0 mils.

Recomendaciones para su uso.

- La superficie debe estar seca, limpia, libre de grasa y otros contaminantes.
- No se recomienda aplicar directamente sobre empaste.
- Se debe aplicar una mano de un producto acabado mate para garantizar la adherencia de satinado Optima.

Recomendaciones generales.

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia:

Advertencia.

La compañía no se responsabiliza por la aplicación de empastes interiores que aumenten la alcalinidad del sustrato (pH ≥ 10).

Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerlo con agua limpia.

Nota.

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a serviciocliente@unidas.com.ec o llame al teléfono **04-2590280 Ext. 115**

