

Línea Automotriz 2021-2022

Reductores Poliuretano

Sistema Ultra High Solids

Reductor Automotriz



Descripción:

Productos formulados con solventes grado poliuretano, con contenido menor del 0.05% de agua, garantizando el correcto desempeño del producto acompañando la calidad de los recubrimientos de la línea automotriz de Pinturas Unidas.

**PU-3B - PU-5B
PU-6B**

PU-3880



Usos

Se utiliza para adelgazar o diluir los productos automotrices de la Línea de Repintado Automotriz de Pinturas Unidas, tanto fondos, colores poliéster, colores directos y barnices.

Información Técnica

Tipo de Solventes:	Aromáticos, Ésteres.
Contenido de Sólidos:	No Aplica
Peso Específico:	3.25- 3.35 kilos/galón
Viscosidad a 25°C:	11 - 13 segundos Copa Ford #4
Secado libre polvo a 25°C:	Depende de cada producto a diluir
Secado libre huella a 25°C:	Depende de cada producto a diluir
Método de Aplicación:	Pistola airless
Dilución para aplicación:	La cantidad a utilizar de reductor dependerá del producto a diluir y el método de aplicación.
Presentación:	Litro Galón Caneca (5 galones) Tambor (50 galones)

Uso Recomendado

Utilizar según la siguiente recomendación:

PU-3B

Temperatura ambiente entre 14 – 20°C

PU-5B

Temperatura ambiente entre 26 – 35°C

PU-6B

Temperatura ambiente entre 18- 25°C

PU-3880

Temperatura ambiente entre 18-25°C (ideal para fondos)



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas

Línea Automotriz 2021-2022



Precauciones

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si el contacto es con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado.
- Mantener el envase alejado del fuego.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.



ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.

