

Sellador Unidas Tecnología Nitrocelulosa.

Selladores de laca de color.

Descripción.

Sellador lijable nitro celulósico de color. Proporciona un alto rendimiento y alto desempeño lo que economiza manos de aplicación debido a su excelente cubrimiento, acelerando los procesos de fabricación de pintado del mueble en general. Su rápido poder de secamiento permite aceptar la capa final de laca en el menor tiempo posible obteniendo excelentes acabados finales. Su facilidad de lijado proporciona una superficie adecuada para resaltar los sistemas de acabado.



Uso.

Como preparador de maderas tales como MDF, MDP, etc, para la decoración final de muebles, teniendo la capacidad de aceptar sobre su superficie los efectos de simulación de vetas de madera (veteado). Se debe usar en ambientes interiores

872 Óxido Rojo **875 Negro**
873 Blanco **876 Ocre**
874 Caoba **878 Wengue**

Especificaciones técnicas.

Tipo de resina:	Nitrocelulosa modificada con resina alquídica
Contenido de sólidos:	42 - 48 % dependiendo del color.
Peso por galón Kg/gl:	4.0 - 4.4
Viscosidad a 25 °C:	100 - 120 poises
Secado al tacto a 25 °C:	10 - 15 minutos
Lijado en seco a 25 °C:	60 minutos
Método de aplicación:	wipe, brocha o pistola
Diluyente para aplicación:	Thinner de Laca 403
Dilución para aplicación:	1 - 1 Thinner / sellador
Presentación:	Canecas - Galones - Litros

Aplicación.

- Se puede aplicar sobre la madera directamente para obtener el color deseado.
- Mezcle bien el sellador de color con una espátula limpia y diluya con Thinner de laca como indica la especificación.
- Aplique por el método elegido el número de manos necesarias para conseguir el espesor, cubrimiento y el efecto que se busca, dejando 30 minutos como mínimo entre manos y 1 hora para el lijado.
- Las primeras manos se lijan con papel 220 - 240 y la mano final con papel 320 - 360 para obtener una excelente tersura.
- El sellador de color nitro de Unidas se debe aplicar a temperaturas entre 10 y 40 °C y una humedad relativa inferior a 85 %.
- Si la humedad es muy alta usar **Retardador de Laca**.

Precauciones de seguridad.

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si el contacto es con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado.
- Mantener el envase alejado del fuego.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.
- Colocar sobre pallets o en perchas.

Precauciones en el uso.

- No aplicar si presenta viscosidad elevada.
- No aplicar si tiene un aspecto distinto el color una vez diluido, volver a mezclar para nuevamente aplicar.
- Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el deterioro del producto.

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son **(04)2590280 - (04)2590301 - (04)6004470**.
Email: serviciocliente@unidas.com.ec