

Línea Automotriz 2021-2022

Titanium Brillo Directo

Sistema Ultra High Solids

Brillo Directo Serie TD



Descripción:

En su gama de colores directos es un sistema dirigido a talleres que requieren altos niveles de calidad y productividad. Cumple con los más estrictos controles de calidad implementados a nivel mundial. Ofrece un color de calidad Premium como un sistema de acabado monocapa de alto brillo y durabilidad.

Usos

- Ideal para el repintado de vehículos en general del parque automotor nacional.
- Es un sistema versátil que permite realizar procesos de reparación eficientes en talleres de colisión.
- Su gama de colores permite realizar cualquier tipo de reparación obteniendo acabados de alta calidad y cubriendo todas las expectativas del color en acabados monocapa.

Información Técnica

| | |
|---|--|
| Peso Específico: | 0.9 - 1.3 g/cm ³ (dependiendo del color) |
| Porcentajes de Sólidos: | 44% - 45% |
| Viscosidad: | 60 a 80 segundos Copa Ford # 4 |
| Número de Manos: | Dos manos de aplicación |
| Tiempo de Secado a 25°C - 50% humedad : | - Libre de polvo: 5 minutos - Para repintar: 10 minutos - Para manipulación: 60 minutos - Libre de huella: 2,5 horas - Para pulir: 48 horas |
| Relación de Mezcla Sistema Monocapa Titanium Directo (TD): | 2 partes de TD-XX + 1 parte de PU-905 |
| Dilución: | 10 a 20 % |
| Reductor: | PU-6B Temperatura menor a 25°C PU-5B Temperatura mayor a 26°C |
| Componentes: | Formulado con polímeros de poliuretano de alto performance, pigmentos de muy alta gama y resistencia, aditivos especializados, solventes aromáticos y ésteres. |

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Serie TD

Atributos

- Excelentes propiedades de cubrimiento
- Rápido secado
- Excelente brillo con muy alta definición de imagen
- Excelente resistencia mecánica y química
- Amplia gama de colores compatibles entre ellos
- El acabado puede ser pulido a las 48 horas
- Formulado con pigmentos de alta gama con resistencias garantizadas a largo plazo.

Consideraciones

- Utilizar pistola gravedad 1.4 - 1.5 mm.
- Una vez utilizada la cantidad requerida mantener el envase bien cerrado.
- Solo catalizar la cantidad a aplicar.



ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Consérvese en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.