

Línea Automotriz 2021-2022

Titanium Poliuretano Directo

Sistema Ultra High Solids

Brillo Directo Serie PD



Descripción:

En su gama de colores directos es un sistema dirigido a talleres que requieren altos niveles de calidad y productividad. Cumple con los más estrictos controles de calidad implementados a nivel mundial. Ofrece un color de calidad Premium como un sistema de acabado monocapa de alto brillo y durabilidad. Relación de mezcla 5 a 1 de alta eficiencia.

Usos

- Ideal para el repintado de vehículos en general del parque automotor nacional.
- Es un sistema versátil que permite realizar procesos de reparación eficientes en talleres de colisión.
- Su gama de colores permite realizar cualquier tipo de reparación obteniendo acabados de alta calidad y cubriendo todas las expectativas del color en acabados monocapa.

Información Técnica

Peso Específico:	1.0 – 1.4 g/cm ³ (dependiendo del color)
Porcentajes de Sólidos:	44% - 45%
Viscosidad:	60 a 80 segundos Copa Ford # 4
Número de Manos:	Dos manos de aplicación
Tiempo de Secado a 25°C - 50% humedad :	- Libre de polvo: 5 minutos - Para repintar: 10 minutos - Para manipulación: 60 minutos - Libre de huella: 2,5 horas - Para pulir: 48 horas
Relación de Mezcla Sistema Monocapa Titanium Directo (TD):	5 partes de PD-XX + 1 parte de PU-906
Dilución:	40 a 60 %
Reductor:	PU-6B Temperatura menor a 25°C PU-5B Temperatura mayor a 26°C
Componentes:	Formulado con polímeros de poliuretano de alto performance, pigmentos de muy alta gama y resistencia, aditivos especializados, solventes aromáticos y ésteres.

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional consulte al correo electrónico de atención al cliente serviciocliente@unidas.com.ec o al teléfono 04-2590280 Ext. 115.

Serie PD

Atributos

- Excelentes propiedades de cubrimiento
- Rápido secado
- Excelente brillo con muy alta definición de imagen
- Excelente resistencia mecánica y química
- Amplia gama de colores compatibles entre ellos
- El acabado puede ser pulido a las 48 horas
- Formulado con pigmentos de alta gama con resistencias garantizadas a largo plazo.

Consideraciones

- Utilizar pistola gravedad 1.4 – 1.5 mm.
- Una vez utilizada la cantidad requerida mantener el envase bien cerrado.
- Solo catalizar la cantidad a aplicar.



ATENCIÓN
Irrita la vista y el tracto respiratorio.
La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.
Noctivo para los organismos acuáticos.

Conservarse en temperaturas entre 10 °C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

Los productos de PINTURAS UNIDAS S. A. están destinados para uso exclusivo de pintores profesionales de vehículos, quienes deberán consultar las hojas técnicas del fabricante.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas
[Facebook.com/PinturasUnidas](https://www.facebook.com/PinturasUnidas)

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.