

Empaste Supremo

Empaste bi-componente autosellante para exteriores.

Descripción.

Nuevo **EMPASTE SUPREMO** para **EXTERIORES**, desarrollado con materiales de última generación. Diseñado con resina acrílica de alto desempeño y resistencia. Alcanza un excelente acabado, gran capacidad de emporamiento sobre superficies enlucidas y gran nivelación de sustratos exteriores.

Otras características.

Recubrimiento formulado para rellenar y corregir imperfecciones previa aplicación del acabado. Desarrollado en base a pruebas en superficies exteriores con resultados óptimos en cuanto a performance y resistencia en ambientes húmedos **EXTERIORES** y temperaturas variadas, que garantizan un acabado de primera con alta resistencia a la alcalinidad para todo tipo de edificación moderna.

Ofrece.

1. 4 Kg de Resina acrílica de alto desempeño.
2. Acabado uniforme.
3. Excelente anclaje para **Látex Supremo**.
4. Alta capacidad de relleno.
5. Rapido secado.
6. Excelente adherencia.
7. No presenta problemas de eflorescencia.
8. Nula alcalinidad - Ahorro de material.

Información Técnica.

Se debe preparar la superficie a empastar eliminando las impurezas e imperfecciones del enlucido, el cual debe haber sido curado por completo (28 días). Una vez eliminados polvos y grasas de la superficie se procede a aplicar **EMPASTE SUPREMO** con espátula o llana metálica.

Mezcla de 3 componentes.



470S / 0470A

Pigmentación:	Pigmentos y cargas minerales altamente resistentes.
Tipo de Resina:	Acrílica de alto desempeño.
Color:	Crema.
Acabado:	Liso dependiendo de la cantidad de manos.
Brillo:	Máximo 1 a 60°.
Peso por galón:	5.2 – 5.4 Kilogramos por galón (mezcla de 3 componentes).
Viscosidad:	1500 – 1700 poises a 25 °C (mezcla de 3 componentes).
Estabilidad mecánica:	Excelente.
Porcentaje de sólidos:	70 %
PH:	8 - 9.

Preparación de la mezcla.

1. Diluya los 4 kilos de **Resina Empaste** en 8 lts de agua limpia.
2. Posteriormente adicione poco a poco todo el contenido del saco en la mezcla homogenizando continuamente hasta completa incorporación y consistencia uniforme.
3. Aplique con llana metálica hasta alcanzar el acabado deseado. Una vez seco el empaste aplique dos manos de **Látex Supremo** o cualquier producto de la línea de **Pinturas Unidas**.



Rendimiento Teórico.

	<i>Enlucido arena fina</i>	<i>Enlucido arena gruesa</i>
# de manos	2 manos cruzadas + 1 mano de acabado	3 manos cruzadas + 1 mano de acabado
Rendimiento m²	19 m ² a 22 m ² por saco	15 m ² a 17 m ² por saco

Recomendaciones generales.

Condiciones de preparación:	Se recomienda realizar la mezcla según las indicaciones dadas. La modificación de la mezcla puede llevar a fallas del producto.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerlo con agua limpia.

Advertencia.

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren *EMPASTE SUPREMO* de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente.

Información Técnica.

Proporción de la mezcla:	18 Kg polvo + 4 Kg resina + 8 lts de agua.
Tiempo de secado:	25 a 30 minutos entre cada mano.
Número de manos:	Mínimo 2 manos cruzadas.
Porcentaje de dilución:	No requiere dilución.
Método de aplicación:	Espátula o llana metálica.
Presentación:	22 Kg (saco 18 Kg + envase de 4 Kg).

Nota.

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a serviciocliente@unidas.com.ec o llame al teléfono **04-2590280 Ext. 115**