

Sellador Unidas Tecnología Nitrocelulosa.

Sellador de laca.

Descripción.

Sellador lijable nitro celulósico, que proporciona un alto rendimiento lo que economiza manos de aplicación, acelerando los procesos de fabricación del mueble en general. Su alto poder de secamiento permite obtener excelentes acabados finales. Su facilidad de lijado proporciona una superficie adecuada para resaltar los acabados finales.



Uso.

Como preparador de superficie para la decoración final de muebles y acabados de madera. Se debe usar en ambientes interiores.



840

Especificaciones técnicas.

Tipo de resina:	Nitrocelulosa modificada con resina alquídica
Contenido de sólidos:	40 %
Peso por galón Kg/gl:	3.8 – 4.0
Viscosidad a 25 °C:	210 – 230 poises
Secado al tacto a 25 °C:	10 – 15 minutos
Lijado en seco a 25 °C:	30 minutos
Método de aplicación:	wipe, brocha o pistola
Diluyente para aplicación:	Thinner de Laca
Dilución para aplicación:	2 – 1 Thinner/sellador
Presentación:	Canecas – Galones – Litros

Aplicación.

- Se puede aplicar sobre la madera directamente para conservar el color natural de la madera.
- Se puede aplicar sobre la madera previamente entintada con **UNITINTE**.
- Mezcle bien el sellador con una espátula limpia y diluya con Thinner de laca como indica la especificación.
- Aplique por el método elegido el número de manos necesarias para conseguir el espesor y el efecto que se busca, dejando 20 minutos como mínimo entre manos y 30 minutos para el lijado.
- Las primeras manos se liján con papel 220 – 240 y la mano final con papel 320 – 360 para obtener una excelente tersura.
- El Sellador de Unidas se debe aplicar a temperaturas entre 10°C y 40°C y una humedad relativa inferior a 85%.
- Si la humedad es muy alta en el ambiente o en el Thinner usar **Retardador de laca**.

Precauciones.

- Evite todo contacto con la piel o los ojos y la inhalación de vapores usando equipos apropiados de seguridad.
- En caso de contacto con los ojos, lavar con abundante agua. Si el contacto es con la piel retirar las ropas contaminadas y lavar con agua y jabón.
- En caso de inhalación retirar al afectado a un lugar fresco y ventilado.
- Mantener el envase alejado del fuego.
- Almacenar en lugares frescos y ventilados.
- Colocar sobre pallets o en perchas.

Precauciones en el uso.

- No aplicar si presenta viscosidad elevada
- No aplicar si tiene un aspecto lechoso
- Mantener bien cerrado el envase, para evitar que la humedad y el oxígeno del ambiente provoquen el deterioro del producto.

Observación.

Pinturas Unidas S.A. no se hace responsable del uso del producto para una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si se desea información adicional estaremos prestos a realizar inspección con nuestros técnicos de campo. Nuestros teléfonos son **(04)2590280 – (04)2590301 – (04)6004470**. Email: serviciocliente@unidas.com.ec

