Unifill Fibra 500

Impermeabilizante con fibra para losas, tejados y fachadas.

Descripción.
Revestimiento acrílico con fibra sintética de alta elasticidad, capa gruesa y base agua. Totalmente impermeable y transpirable.
Provee excelente adherencia y resistencia a dilataciones y contracciones del soporte y a la degradación por rayos ultravioletas. Genera ambientes interiores más frescos gracias a la alta capacidad de reflexión de luz solar en losas.

icontec ISO 9001
SC514-1

488 Blanco - 498 Gris

- **Mayor cohesión.**
- **Mayor resistencia mecánica.**
- **Mejor difusión agua - vapor.**
- **Ideal para losas y fachadas.**

Funciones.

Para impermeabilizar superficies exteriores de cemento, fibrocemento, galvanizado (tejados, fachadas, azoteas, cubiertas, terrazas, canalones y medianeras).

Propiedades.

Su formulación con ***fibra sintética*** confiere las siguientes prestaciones:

1. *Máximo cubrimiento gracias a la malla tridimensional que forma la fibra generando un mayor espesor de la pintura.*
2. *Excelente resistencia a la intemperie y permeabilidad a la humedad interior.*
3. *Actúa como armadura en fisuras y grietas aportando una excelente resistencia a la tracción.*
4. *Su contenido en micro fibra no altera el aspecto decorativo del acabado.*
5. *Facilidad de aplicación con bajo olor.*
6. *Ofrece durabilidad de hasta 5 años a un espesor mínimo de 400 micras.*

Recomendaciones.

- Transitable de forma no continua, excepto tránsito pesado. Si el revestimiento se agrieta por acciones mecánicas, de roce continuo o afilado, debe repararse de inmediato para evitar la entrada de agua en el soporte.

- Aplicación y tiempo de secado entre 5 ºC y 40 ºC con tiempo no lluvioso. Mientras la pintura no esté seca a fondo es sensible al agua.

- Preservar de las heladas.
- Remover el contenido del envase antes de usar.

Preparación de superficies.

- ***Superficies nuevas:*** Eliminar el polvo, grasas, eflorescencias, partes sueltas y tapar grietas.

- ***Superficies ya pintadas:*** Eliminar completamente los restos de pinturas mal adheridas, el temple o la cal y tapar grietas. Lijar para abrir el poro en superficies en buen estado. Sobre superficies demasiado porosas aplicar una capa de ***UNISEAL.***

• ***Superficies metálicas:*** Eliminar el óxido mediante cepillado, retirar el polvo y desengrasar la superficie.

• ***Superficies de hierro:*** Aplicar una capa de Primer Anticorrosivo Unidas.

• ***Superficies de aluminio o galvanizado:*** Aplicar una capa de Multiprimer Unidas. Dejar secar 24 horas.

• ***En todas las superficies:*** Verificar las pendientes y nivelar la superficie para evitar que se encharque de agua.

Modo de empleo.

1. *Diluir la primera capa hasta 3 partes de producto y 1 parte de agua (dependiendo de la absorción del soporte). Seca ésta, aplicar sin diluir en capas sucesivas cruzadas hasta conseguir el espesor deseado (recomendamos 4 capas incluida la imprimación). A partir de la segunda mano la dilución máxima será del 10 %.*

En la impermeabilización de superficies horizontales cerradas, debe continuarse la aplicación del producto en las superficies adyacentes hasta los 20 cm de altura.

Debido a su contenido en fibra, se debe aplicar como producto único sin mezclar con otros áridos.

Antes de aplicar una capa deberá estar totalmente seca la anterior.

Espesor recomendado: 400 micras secas.

Aplicación.

Rendimiento:	dependiendo del soporte (2 m²/l a 400 micras).
Secado:	Al tacto 3 horas.
Repintado:	12 – 24 horas según temperatura y humedad ambiente. A temperatura fría el secado es más lento.
Utensilios:	Rodillo o extendedor de goma.
Limpieza:	Con agua inmediatamente después de usar los utensilios.

Advertencia.

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren *EMPASTE SUPREMO* de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente.

Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerlo con agua limpia.

Nota.

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a ***serviciocliente@unidas.com.ec*** o llame al teléfono ***04-2590280 Ext. 115***