

Uniflex

Resina de mampostería de uso múltiple.

Descripción.

Resina acrílica de elevado peso molecular, excelente resistencia a la alcalinidad, diseñada especialmente para realizar trabajos varios de mampostería, tales como grafiado, champeado, texturizado, también puede ser utilizado como sellador para interiores y como resina en la preparación de varios tipos de empaste.



480

Información Técnica.

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Color: | Blanco Lechoso. |
| Pigmentación: | Pigmentos de óptima calidad. |
| Tipo de Resina: | Acrílica. |
| Acabado: | Mate. |
| Brillo: | Máximo 4 a 60°. |
| Estabilidad mecánica: | Excelente. |
| PH a 25 °: | 8 - 9 |
| Aspecto: | Homogéneo. |
| Película : | Transparente, flexible, impermeable. |

Recomendaciones para su uso.

Caso 1. Grafiados / Texturados.

| UNIFLEX | AGLOMERADOS | AGUA | ESPESANTES |
|--------------|-------------|----------------|--------------|
| 2 a 4 partes | 12 partes | 1 a 1.5 partes | 1 a 2 partes |

Caso 2. Empastes Chafiados.

| UNIFLEX | AGLOMERADOS | AGUA | ESPESANTES |
|----------------|----------------|----------------|------------|
| 1.5 a 2 partes | 12 a 15 partes | 1 a 1.5 partes | 1 parte |

Caso 3. Blanqueador de superficies.

| UNIFLEX | AGLOMERADOS | AGUA | ESPESANTES |
|------------|----------------|--------------|------------|
| 1.5 partes | 10 a 12 partes | 6 a 8 partes | 0.5 partes |

Recomendaciones generales.

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Condiciones de almacenaje: | Normales. |
| Limpieza de equipo: | Agua limpia. |



Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerlo con agua limpia.

Nota.

Pinturas Unidas S. A. no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a serviciocliente@unidas.com.ec o llame al teléfono **04-2590280 Ext. 115**

Advertencia.

La compañía no se responsabiliza por recubrimientos aplicados sobre empaste en exteriores que no fueren **EMPASTE SUPREMO** de Unidas. No aplicar en exterior en caso de lluvia frecuente.