

## Unigard Sunshield

Sellador acrílico base solvente para exteriores con filtros de protección U.V.

### Descripción.

Producto base solvente formulado con resinas acrílicas y materias primas de excelente calidad, recomendado para sellar, decorar y proteger distintos tipos de sustratos, tales como: tejas ladrillos gres granito lavado y superficies cementicias en general. La aplicación de **UNIGARD** le permite obtener acabados óptimos tanto en durabilidad como en resistencia al ataque de eflorescencia alcalina y de humedad. **UNIGARD** dada su formulación específica en base de aditivos repelentes al agua, forma una película altamente protectora.



472

- Reforzado con filtros U.V. para generar mayor protección.
- Protege al sustrato de la acción de los rayos solares.
- Protege al sustrato de la acción de la humedad.
- Ideal para proteger: Ladrillo visto - Granito - Piedra decorativa - Gres - Tejas.



### Información Técnica.

<b>Color:</b>	Trasparente, semi brillante.
<b>Pigmentación:</b>	Pigmentos de óptima calidad.
<b>Tipo de Resina:</b>	Acrílica.
<b>Acabado:</b>	Uniforme y liso dependiendo de la cantidad de capas aplicadas.
<b>Brillo:</b>	Aumenta con el espesor de la película.
<b>Peso por galón:</b>	3.80 - 4.10 Kilogramos por galón.
<b>Estabilidad mecánica:</b>	Excelente.
<b>Porcentaje de sólidos:</b>	30 %
<b>Viscosidad:</b>	30 segundos Copa Ford 4
<b>Repelencia al agua :</b>	Excelente.

<b>Proporción de mezcla:</b>	Un solo componente.
<b>Tiempo de secado:</b>	18 a 24 horas para dar acabado.
<b>Rendimiento Teórico:</b>	20 - 25 m <sup>2</sup> / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
<b>Número de manos:</b>	Mínimo 2 manos.
<b>Disolvente:</b>	Reductor de laca 403
<b>Porcentaje de dilución:</b>	1ra. Mano al 100% de dilución. 2da. Mano máximo el 25% de dilución.
<b>Método de aplicación:</b>	Brocha o rodillo.



NU 1263

**ATENCIÓN**

Irrita la vista y el tracto respiratorio.

La exposición muy por encima del LEP podría causar disminución del estado de alerta.

Nocivo para los organismos acuáticos.

Consérvase en temperaturas entre 10°C y 35 °C, bajo sombra y en ambientes libres de humedad por encima del 60 %

**Precauciones.**

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerlo con thinner de laca.

**Nota.**

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a [serviciocliente@unidas.com.ec](mailto:serviciocliente@unidas.com.ec) o llame al teléfono **04-2590280 Ext. 115**

**Recomendaciones generales.**

<b>Condiciones de almacenaje:</b>	Normales.
<b>Limpieza de equipo:</b>	Thinner de laca.



TUS COLORES POR MÁS TIEMPO



@PinturasUnidas  
Facebook.com/PinturasUnidas

**Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.**