Empaste Supremo Blanco 1000

Empaste bi-componente autosellante para interiores.

4810S / 482X

Descripción.

EMPASTE SUPREMO BLANCO 1000 para interiores ha sido diseñado con la mejor tecnología. Elaborado con resina acrílica de alto desempeño, alcanzado un excelente acabado y gran capacidad de emporamiento sobre superficies enlucidas. Su acabado blanco de muy alta pureza le permite al aplicador ahorrar manos de pintura en acabados con recubrimiento de color blanco como LATEX SUPREMO BLANCO LS-1000.

Otras características.

Desarrollado en base a pruebas en superficies interiores con resultados óptimos en cuanto a performance y resistencia a ambientes húmedos y temperaturas variadas, ***Empaste Supremo Blanco 1000*** garantiza un acabado de primera con alta resistencia a la alcalinidad para todo tipo de edificación moderna.

icontec ISO 9001 SC514-1

Secado extra rápido.
Entrega de obra en menos tiempo.

Acabado blanco puro. Una mano menos de pintura en acabados blancos.

Mayor capacidad de empore.
Mejor acabado en menos manos.

Ofrece.

1. *Secado extra rápido*
2. *Acabado Blanco Puro aumenta el rendimiento de la pintura en acabados blancos, evitando una mano de pintura.*
3. *Muy alta capacidad de empore.*
4. *Excelente acabado.*
5. *100 % compatible con **Látex Supremo.***
6. *Ahorro de material.*
7. *Resina acrílica de alto desempeño.*
8. *Rellena micro fisuras.*
9. *Excelente adherencia.*
10. *No genera problemas de eflorescencia.*

Información Técnica.

Se debe preparar la superficie a empastar eliminando las impurezas e imperfecciones del enlucido, el cual debe haber sido curado por completo (28 días). Una vez eliminados polvos y grasas de la superficie se procede a aplicar ***EMPASTE SUPREMO BLANCO 1000*** con espátula o llana metálica.

Mezcla de 3 componentes.

Polvo + Resina + Agua

Preparación de la mezcla.

1. Diluya los 2 kilos de ***Resina Empaste Supremo Blanco 1000*** en 8 lts de agua limpia.

2. Posteriormente adicione poco a poco todo el contenido del saco en la mezcla homogenizando continuamente hasta completa incorporación y consistencia uniforme.

3. Aplique con llana metálica hasta alcanzar el acabado deseado. Una vez seco el empaste aplique dos manos de ***Látex Supremo*** o cualquier producto de la línea de ***Pinturas Unidas.***

4. En el caso de acabados blancos sobre EMPASTE SUPREMO BLANCO 1000 el acabado final puede ser alcanzado con una sola mano de LATEX SUPREMO BLANCO.

5. En el caso de aplicar acabado satinado se recomienda una primera mano de sellador o producto de acabado mate antes de aplicar el producto satinado. De este modo garantizamos la adherencia del sistema.

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

TUS COLORES POR MÁS TIEMPO
@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas
UNIDAS®

Pigmentación:	Pigmentos y cargas minerales altamente resistentes.
Tipo de Resina:	Acrílica.
Color:	Blanco Puro.
Acabado:	Liso dependiendo de la cantidad de manos.
Brillo:	Máximo 1 a 60º.
Peso por galón:	5.2 – 5.4 Kilogramos por galón (mezcla de 3 componentes).
Viscosidad:	1500 – 1700 poises a 25 ºC (mezcla de 3 componentes).
Estabilidad mecánica:	Excelente.
Porcentaje de sólidos:	70 %
PH:	8 - 9.

Rendimiento Teórico.

	Enlucido arena fina	*Enlucido arena gruesa*
# de manos	2 manos cruzadas + 1 mano de acabado	3 manos cruzadas + 1 mano de acabado
Rendimiento m²	19 m² a 22 m² por saco	15 m² a 17 m² por saco

Recomendaciones generales.

Condiciones de preparación:	Se recomienda realizar la mezcla según las indicaciones dadas. La modificación de la mezcla puede llevar a fallas del producto.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerlo con agua limpia.

Advertencia.

Producto debe ser aplicado en superficies interiores.

Información Técnica.

Proporción de la mezcla:	18 Kg polvo + 2 Kg resina + 8 lts de agua.
Tiempo de secado:	15 a 20 minutos entre cada mano.
Número de manos:	Mínimo 2 manos cruzadas.
Porcentaje de dilución:	No requiere dilución.
Método de aplicación:	Espátula o llana metálica.
Presentación:	20 Kg (saco 18 Kg + envase de 2 Kg).

Nota.

Pinturas Unidas S. A., no se hace responsable por el uso de este producto en una aplicación distinta a la que se está recomendando. Si desea información adicional escríbanos a ***serviciocliente@unidas.com.ec*** o llame al teléfono ***04-2590280 Ext. 115***