Uniseal Acabado Liso

Sellador acrílico para exteriores e interiores

icontec ISO 9001
SC514-1

466

Descripción.
Producto desarrollado con una formulación de alta tecnología lo que le permite sellar superficies a través de la penetración profunda en la porosidad de los enlucidos y sustratos en general. La tecnología acrílica le permite proteger a los acabados lisos en exteriores e interiores. Posibilita generar excelente nivelación y tersura en paredes sin textura tanto en acabados mate, satinado, semibrillante y brillante. La tecnología de Uniseal Acabado Liso le permite generar una gran cohesión y adherencia superior a diferentes tipos de sustratos. Una vez aplicado genera una película repelente al agua y altamente protectora.

- **Muy alta repelencia al agua**
- **Aumenta la cohesión del enlucido.**
- **Alta resistencia a la alcalinidad y eflorescencia.**
- **Ideal para acabados satinados y lisos.**

Información Técnica.

Color:	Blanco mate.
Pigmentación:	Pigmentos altamente resistentes a los cambios e inclemencias del clima con excelente retención del color
Tipo de Resina:	Acrílica modificada.
Acabado:	Mate.
Brillo:	Máximo 4 a 60º
Peso por galón:	4.20 – 4.50 Kilogramos por Galón.
Estabilidad mecánica:	Excelente.
Porcentaje de sólidos:	50 %
Viscosidad:	90 – 95 KU a 25 ºC
PH a 25 º :	8 - 9
Aspecto :	Homogéneo.

Película:	blanca, flexible, impermeable.
Proporción de mezcla:	Un solo componente.
Tiempo de secado:	1 hora al tacto y 18 horas para acabado.
Rendimiento teórico:	35 – 40 m² / galón a dos manos dependiendo de las condiciones de la superficie.
Número de manos:	Mínimo 2.
Disolvente:	Agua.
Porcentaje de dilución:	1ra mano al 25 % de dilución. 2da mano máximo al 25 % de dilución.
Método de aplicación:	Brocha o rodillo.

Recomendaciones generales.

Condiciones de almacenaje:	Normales.
Limpieza de equipo:	Agua limpia.

Evita la eflorescencia de sales.

Ideal para acabados lisos en interior & exterior.

Altamente compatible con el sistema de acabado de Unidas.

Precauciones.

- Si sobra producto, cierre muy bien el envase.
- Aplicar con una ventilación adecuada.
- Mantener alejado de fuentes de calor y del alcance de los niños.
- La limpieza del equipo se recomienda hacerlo con agua limpia.

Recomendaciones para su uso.

En enlucidos nuevos se debe esperar mínimo de 30 días antes de aplicar **UNISEAL** para evitar la acción de la alcalinidad y la humedad.

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

TUS COLORES POR MÁS TIEMPO
@PinturasUnidas
Facebook.com/PinturasUnidas
UNIDAS®