



Empaste Supremo Monocomponente®

Empaste de un solo componente para Interiores Antialcalino - Autosellante.



MAYOR FACILIDAD DE PREPARACIÓN. SOLO ADICIONAR AGUA



EXCELENTE ADHERENCIA Y FÁCIL DE LIJAR



EXCELENTE CAPACIDAD DE EMPURE



431

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Empaste Supremo Monocomponente es un empaste de excelente trabajabilidad y durabilidad, modificado con polímeros y aditivos de alta tecnología, formulado para generar un acabado liso en una capa delgada de hasta 3 mm de espesor, sobre paredes en interiores.

ATRIBUTOS:

- Corrige irregularidades e imperfecciones en el enlucido.
- Genera un acabado liso, listo para pintar.
- Modificado con resina redispersable de alta calidad para una excelente adherencia.
- Fácil de aplicar.
- Rellena microfisuras.
- Excelente emporamiento.
- Rápido secado.
- Fácil de mezclar.
- Autosellante.
- Antialcalino.
- Sin descuelgue.
- Compatible con productos de Pinturas Unidas.
- No presenta eflorescencia.
- Requiere un mínimo lijado.
- No se agrieta, pela ni ampolla.
- Permite aplicación con máquina proyectora.
- Mezcla predosificada de rápido mezclado solo con agua.

PREPARACIÓN DE SUPERFICIE:

La superficie debe de estar limpia, seca, libre de impurezas e imperfecciones. No debe presentar material suelto. De presentarse fisuras mayores a 0,2 milímetros deben resanarse con Blockfiller de Unidas antes de empastar. Se recomienda permitir un curado del enlucido de al menos 28 días desde su aplicación antes de aplicar Empaste Supremo Monocomponente Interior.

RELACIÓN DE MEZCLA:

1. Al ser un producto monocomponente con resina redispersable incluida en el producto solo se requiere adicionar poco a poco todo el contenido del saco en 3 a 4 litros de agua limpia mezclando continuamente hasta completa incorporación y consistencia uniforme.
2. Aplique con llana metálica hasta alcanzar el acabado deseado.
3. Una vez seco el empaste, aplique 2 manos de Látex Supremo ó cualquier producto de la Línea Arquitectónica de Unidas.
4. En el caso de aplicar acabado satinado se recomienda una primera mano de sellador o producto de acabado mate antes de aplicar el producto satinado. De este modo garantizamos la adherencia del sistema.

RENDIMIENTO TEÓRICO:

Enlucido arena fina:

# de manos:	2 manos cruzadas + 1 mano de acabado.
Rendimiento de m ² :	5 m ² a 6 m ² por saco de 5 Kg.

Enlucido arena gruesa:

# de manos:	3 manos cruzadas + 1 mano de acabado.
Rendimiento de m ² :	4 m ² a 4.5 m ² por saco de 5 Kg.

PRECAUCIONES & ADVERTENCIAS:

- a) No mezcle este producto con otros productos no recomendados.
- b) Mantenga el producto bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco y seco.
- c) Evite el contacto con los ojos y piel. En caso de ocurrir lavar con abundante agua y consultar al médico.
- d) En caso de ingestión busque atención medica inmediata.
- e) Después de utilizar el producto, mantenga el sobrante en su propio envase bien cerrado y almacénelo en un lugar fresco.
- f) Manténgalo fuera de el alcance de los niños.