

Advance Ultra Mix Poliuretano®

Sistema Ultra High Solids.

Recubrimiento poliuretano bi componente de brillo directo.

**POLIURETANO
BALANCEADO
BRILLO DIRECTO.**

**GAMA COMPLETA
DE COLORES.**

**RELACIÓN DE
MEZCLA
5 A 1.**



Serie UMP



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

El sistema Advance ULTRA MIX POLIURETANO de repintado automotriz emplea las últimas tecnologías de diseño de colores para el parque automotor. Permite al usuario una rápida preparación del color con una muy amplia gama de tonos. Ofrece un excelente acabado, brillo duradero, facilidad de pulido y muy alto cubrimiento. Rápido secado, fácil aplicación, alta profundidad y excelente compatibilidad entre todos sus colores. Diseñado para la aplicación de sistemas monocapa de alto brillo directo. Relación de mezcla 5 a 1 de alta eficiencia

CONSIDERACIONES:

- Utilizar pistola gravedad 1.4 - 1.5 mm. • Una vez utilizada la cantidad requerida mantener el envase bien cerrado. • Solo catalizar la cantidad a aplicar.

CATALIZACIÓN Y DILUCIÓN:

Su catalización en relación de mezcla 5 partes de Componente A y 1 parte de Componente B PU-500 permite una preparación de forma sencilla y una aplicación que garantiza altos sólidos. Se recomienda una dilución de hasta 50% con reductor poliuretano.

Pinturas Unidas ha desarrollado una línea de tintes poliuretano que cumplen con las exigencias del mercado automotor, proporcionando una amplia gama de colores mezclables entre sí para obtener los colores de los vehículos del mercado automotriz nacional otorgando una herramienta importante en el segmento de preparación del color.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

Peso Específico:	1.0 - 1.4 g/cm ³ (dependiendo del color)
Porcentajes de Sólidos:	45 %
Viscosidad:	120s Copa Ford # 4
Número de Manos:	Dos manos de aplicación
Tiempo de Secado a 25°C - 50% humedad :	- Libre de polvo: 5 minutos. - Para repintar: 10 minutos. - Para manipulación: 60 minutos. - Libre de huella: 2,5 horas. - Para pulir: 48 horas.
Relación de Mezcla Sistema Monocapa	5 partes UMP + 1 parte de PU-500.
Dilución:	25 a 50 %
Reductor:	PU-6B Temperatura menor a 25°C PU-5B Temperatura mayor a 26°C
Componentes:	Formulado con polímeros de poliuretano de alto performance, pigmentos de muy alta gama y resistencia, aditivos especializados, solventes aromáticos y ésteres.

ATRIBUTOS:

- Excelente cubrimiento.
- Alta definición de imagen.
- Rápido secado / Brillo duradero / Alta gama de colores.
- Resistencia a rayos UV garantizada.

PRESENTACIÓN:

- Galón y litro.