



Unicret 770®

Aditivo mejorador de adherencia de lechadas y morteros.

- MEJORA LAS PROPIEDADES DE LOS MORTEROS EN GENERAL.
- MEJORA LA ADHERENCIA ENTRE MORTEROS ENVEJECIDOS Y MORTEROS NUEVOS DURANTE LAS REPARACIONES.
- EVITA LAS APARICIONES DE GRIETAS POR CONTRACCIÓN DEL CEMENTO.
- IMPERMEABILIZA MEZCLAS CEMENTICIAS.
- AUMENTA LA RESISTENCIA A LA FLEXIÓN.
- OPTIMIZA RESISTENCIA AL IMPACTO.

UNI - 770

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO:

Unicret-770 es un aditivo diseñado con resinas 100% acrílicas, que mejora la adherencia y las propiedades de los morteros cementicos.

USOS:

- Para mejorar la adherencia de capas de bajo espesor en resanes, nivelación y corrección de imperfecciones en el mortero de cemento. Para mejorar la resistencia a la abrasión y la dureza de los morteros en pisos en general.
- Para obtener superficies resistentes a la erosión por cavitación en estructuras hidráulicas como vertederos, túneles y canales.
- Para la elaboración de morteros con resistencia química de sales y ácidos débiles
- Para sellar y reparar grietas de mampostería.

VENTAJAS:

- Alto poder de adherencia.
- Aplicación fácil.
- Fácil incorporación en la mezcla con cemento.
- Mejora la resistencia física y química del mortero.
- Mejora la resistencia al impacto.
- Aumenta la resistencia a la abrasión.
- Disminuye la aparición de grietas de contracción.
- Reduce filtraciones.
- Amigable con el medio ambiente.

Nota: Pinturas Unidas cuenta en su sede principal con un sistema de Gestión de la Calidad.

INFORMACIÓN TÉCNICA:

| | |
|-------------|--------------------------|
| Base: | Acrílica. |
| Aspecto: | Líquido color blanco. |
| Densidad: | 1.02 Kg/l. |
| Viscosidad: | 30 segundos Copa Ford 4. |
| Sólidos: | 40 % |

MODO DE EMPLEO:

La superficie debe estar limpia libre de polvo, grasa o algún tipo de contaminante.

1) En la aplicación como lechada para promover adherencia.

- Preparación de componentes
1 parte de arena lavada / 1 parte de cemento
1 parte de Unicret-770 / 1 parte de agua
- Se mezclan ambas partes y se aplican en la superficie a resanar o corregir.

2) En la elaboración de morteros.

- Preparación de componentes
1 parte de cemento / 3 partes de arena lavada
1 parte de Unicret-770 / 3 partes de agua
- En la mezcla de la parte polvo se va agregando la parte líquida hasta obtener la viscosidad adecuada para el uso como mortero.

RENDIMIENTO:

1) Como Lechada.

1 kilo rinde aproximadamente 3m²

2) Como Mortero.

1 kilo rinde 1.5 m² dependiendo del espesor de aplicación.

PRESENTACIONES DISPONIBLES:

1 kilo / 4 kilos / 10 kilos / 20 kilos / 220 Kilos.